

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Separol® N

Środek antyadhezyjny do szalunków

OPIS PRODUKTU

Sika® Separol® N jest gotowym do użycia środkiem antyadhezyjnym na bazie oleju mineralnego o niskiej lepkości, do stosowania na gładkich szalunkach. Nie pozostawia plam, przedłuża trwałość szalunków i zapewnia dobrej jakości, estetyczne wykończenie powierzchni betonu.

ZASTOSOWANIA

- Środek antyadhezyjny do chłonnych i niechłonnych szalunków
- Możliwość uzyskania dobrej jakości, estetycznej powierzchni betonu układanego na placu budowy i elementów prefabrykowanych
- Wydłużenie trwałości szalunków

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Gotowy do użycia
- Zwiększona wydajność dzięki niskiej lepkości
- Nie powoduje korozji
- Łatwa aplikacja
- Umożliwia czyste, szybkie i łatwe rozszalowywanie
- Wydłuża trwałość szalunków
- Zapewnia gładkie wykończenie powierzchni betonu, dzięki czemu idealnie nadaje się do betonów architektonicznych
- Redukuje pęcherzyki powietrza, które mogą pojawiać się na powierzchniach betonowych
- Bardzo dobre działanie antyadhezyjne przy niewielkim zużyciu
- Działanie także w trakcie obróbki cieplnej elementów prefabrykowanych i mocno podgrzewanych szalunkach (+70°C)
- Możliwość stosowania przy wszystkich rodzajach betonu
- Sika® Separol® N jest niewrażliwy na wibrowanie

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	27 l pojemniki , 200 l beczki, 1000 l IBC Rodzaj i pojemność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.
Wygląd / Barwa	Żółta ciecz
Czas składowania	Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania	Produkt składować w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach, w temperaturach od +5 °C and +30 °C.
Gęstość	~0,90 kg/dm ³ (±0,05 kg/dm ³)

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie

Szalunki drewniane	~15–22 m ² /l
Szalunki metalowe lub z tworzywa	~31–60 m ² /l

Zużycie zależy od szorstkości i chłonności szalunku.

Podano wartości teoretyczne. Rzeczywiste zużycie zależy od porowatości podłoża, profilu powierzchni, nierówności, strat podczas nanoszenia, itp.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Świeżo naniesiony środek antyadhezyjny musi być zabezpieczony przez pierwszą godzinę przed działaniem deszczu. Po wyschnięciu środek jest odporny na działanie wody.
- Czyszczenie powierzchni szalunku między każdym użyciem a przed nałożeniem środka antyadhezyjnego jest niezbędne, aby zapobiec osadzaniu się warstw stwardniałego betonu.
- Podczas aplikacji w zamkniętych przestrzeniach, rowach, szybach itp. należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas aplikacji nie dopuszczać do kontaktu z otwartym ogniem i innymi czynnikami zapalającymi (np. przy pracach spawalniczych).
- Podczas aplikacji stosować odzież i wyposażenie ochronne.
- Unikać wyciekania Sika® Separol® N do kanalizacji, cieków wodnych oraz wsiąkania w grunt.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie, które mają być pokryte Sika® Separol® N, muszą być czyste, bez zanieczyszczeń, pyłu, smaru i jakichkolwiek pozostałości betonu lub zapraw. Szalunki stalowe muszą być suche. Wcześniej używane szalunki przez zastosowaniem Sika® Separol® N należy oczyścić.

Aplikacja

Przed aplikacją należy się upewnić że Sika® Separol® N jest dobrze wymieszany.

Sika® Separol® N nanosić na czyste, suche lub wilgotne szalunki przy użyciu pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego. Całopowierzchniowa, równomierna warstwa o niewielkiej grubości gwarantuje uzyskanie powierzchni betonu bez wad.

W przypadku betonu architektonicznego zużycie może wymagać dostosowania.

Zawsze należy wykonać aplikacje próbne.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wyczyścić wszystkie narzędzia i sprzęt do aplikacji rozpuszczalnikiem do czyszczenia, rozpuszczalnikiem lub eterem naftowym. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są

ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie
www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sika® Separol® N
Maj 2025, Wersja 03.02
021405021000000032

SikaSeparolN-pl-PL-(05-2025)-3-2.pdf

