

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

# Sikadur®-42+ HE Cold Climate

Trójskładnikowa, samorozlewna zaprawa epoksydowa o wysokich parametrach

### OPIS PRODUKTU

Sikadur®-42+ HE Cold Climate jest trójskładnikową, niewrażliwą na wilgoć zaprawą epoksydową o wysokich parametrach wytrzymałościowych i wysokiej wytrzymałości wczesnej. Jest przeznaczona do wykonywania precyzyjnych podlewek i zakotwień obciążonych statycznie lub dynamicznie. Może być stosowana w warstwach o grubości od 10 mm do 100 mm, w temperaturze od +5°C do +30°C.

### ZASTOSOWANIA

Sikadur®-42+ HE Cold Climate przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

Sikadur®-42+ HE Cold Climate jest stosowany jako: Materiał o wysokiej wytrzymałości do podlewek i mocowania:

- Kotew
- Łączników
- Prętów zbrojeniowych
- Słupków barier bezpieczeństwa
- Słupków poręczy i ogrodzeń

Podlewka i zaprawa do mocowania elementów wymagających wysokiej precyzji:

- Łożysk mostowych
- Elementów maszyn (podstaw maszyn, płyt podstawy ciężkich i lekkich maszyn, w tym maszyn udarowych i wibracyjnych, silników tłokowych, sprzężarek, pomp i pras)

Zaprawa do napraw elementów betonowych, takich jak:

- Spękane konstrukcje betonowe
- Przemysłowe płyty podłogowe
- Wypełnianie ubytków i pustych przestrzeni
- Pasy startowe
- Płyty postojowe
- Płyty parkingowe

Sikadur®-42+ HE Cold Climate może być

stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

### CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Materiał gotowy do stosowania, wystarczy tylko wymieszać składniki
- Dobra urabialność
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Bardzo niski skurcz
- Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
- Dobra odporność na pękanie
- Dobra odporność na wibracje
- Wysoka reaktywność do zastosowań w niskich temperaturach (+5°C) i szybki przyrost wytrzymałości
- Nieprzepuszczalny dla większości cieczy i pary wodnej

### APROBATY / CERTYFIKATY

- Wyrób do kotwienia stosowany przy wzmacnianiu betonu przez zamontowanie stali zbrojeniowej (prętów) do zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich zgodnie z normą EN 1504-6:2006, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.

## INFORMACJE O PRODUKCIE

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| Baza chemiczna  | Żywica epoksydowa oraz selekcyjonowane wypełniacze i kruszywa   |                            |
| Pakowanie   | Opakowanie zbiorcze (składniki A+B+C)   | 5,1 kg, 20,4 kg i 142,5 kg |
|   | Składnik C sprzedawany osobno   | 4,41 kg i 17,65 kg         |
| Dostępność opakowań zależna jest od aktualnego cennika. |   |                            |
| Czas składowania  | Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.  |                            |
| Warunki składowania                                     | Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Informacje na temat bezpiecznego postępowania i magazynowania znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki. |                            |
| Wygląd / Barwa  | Szara   |                            |
| Gęstość   | Mieszanka A+B+C   | 2,30 kg/dm <sup>3</sup>    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

|   |  |                                   |                                    |                                    |             |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Efektywna powierzchnia nośna            | > 85 %   | (ASTM C1339)                      |                                    |                                    |             |
| Wytrzymałość na ściskanie               | <b>Czas wiązania</b>                               | <b>Temperatura wiązania +5 °C</b> | <b>Temperatura wiązania +15 °C</b> | <b>Temperatura wiązania +23 °C</b> | (ASTM C579) |
|   | 1 dzień  | 15 MPa                            | 73 MPa                             | 89 MPa                             |             |
|   | 3 dni  | 78 MPa                            | 82 MPa                             | 98 MPa                             |             |
|   | 7 dni  | 91 MPa                            | 101 MPa                            | 105 MPa                            |             |
|   | 28 dni   | 92 MPa                            | 105 MPa                            | 110 MPa                            |             |
| Moduł sprężystości przy ściskaniu       | 21 000 MPa   | (EN 196-1)                        |                                    |                                    |             |
| Wytrzymałość na zginanie                | 30 MPa   | (ISO 178)                         |                                    |                                    |             |
|   | 27 MPa   | (ASTM C580)                       |                                    |                                    |             |
| Moduł sprężystości E przy zginaniu      | 18 000 MPa   | (ASTM C580)                       |                                    |                                    |             |
| Wytrzymałość na rozciąganie             | 15 MPa   | (EN ISO 527-2)                    |                                    |                                    |             |
|   | 12 MPa   | (ASTM C 307)                      |                                    |                                    |             |
| Wytrzymałość na odrywanie               | Ścinanie ukośne > 19 MPa (uszkodzenie betonu)      | (ASTM C882)                       |                                    |                                    |             |
|   | 8,5 MPa (podłoże stalowe)                          | (EN 1542)                         |                                    |                                    |             |
|   | 4 MPa (przełom w betonie)                          |                                   |                                    |                                    |             |
| Pełzanie                                | 0,98 % przy 4,14 MPa (600 psi) / 31 500 N (+60 °C) | (ASTM C1181)                      |                                    |                                    |             |
|   | 0,81 % przy 2,76 MPa (400 psi) / 21 000 N (+60 °C) |                                   |                                    |                                    |             |
| Wydłużenie przy zerwaniu                | 0,1 %  | (EN ISO 527-2)                    |                                    |                                    |             |
| Temperatura ugięcia                     | Wiązanie 7 dni w temperaturze +23 °C               | +53 °C                            | (ASTM D648)                        |                                    |             |
| Skurcz                                  | -0,018 %   | (DIN 52450)                       |                                    |                                    |             |
| Współczynnik rozszerzalności termicznej | -30 °C do 0 °C                                     | $2,01 \times 10^{-5}$ 1/K         | (EN 1770)                          |                                    |             |
|   | 0°C do +30 °C                                      | $2,38 \times 10^{-5}$ 1/K         |                                    |                                    |             |
|   | +30 °C do +60 °C                                   | $2,05 \times 10^{-5}$ 1/K         |                                    |                                    |             |

|                         |                                |         |             |
|-------------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| Temperatura użytkowania | Maksimum                       | +60° C  |             |
|                         | Minimum                        | -40° C  |             |
| Absorpcja wody          | Wiązanie 7 dni, współczynnik w | 0,018 % | (ASTM C413) |

## INFORMACJE O APLIKACJI

|                     |   |                       |  |
|---------------------|---|-----------------------|--|
| Proporcje mieszania | Składniki A : B : C                         | 4 : 1 : 32,5 (wagowo) |  |
|                     | Składniki płynne (A+B) : składnik sypki (C) | 1 : 6,5 (wagowo)      |  |

W zależności od wymagań projektu ilość składnika C można zwiększyć:

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| Składniki A : B : C                         | 4 : 1 : 37,5 (wagowo) |  |
| Składniki płynne (A+B) : składnik sypki (C) | 1 : 7,5 (wagowo)      |  |

Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

|                 |          |        |  |
|-----------------|----------|--------|--|
| Grubość warstwy | Maksimum | 100 mm |  |
|                 | Minimum  | 10 mm  |  |

|                   |                               |        |              |
|-------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| Pik egzotermiczny | Badany w temperaturze + 23 °C | +38 °C | (ASTM D2471) |
|-------------------|-------------------------------|--------|--------------|

|           |  |              |  |
|-----------|--|--------------|--|
| Spływność | 160 mm (23 °C po 5 minutach) wskaźnik płynności        | (EN 13395-2) |  |
|           | 270 mm (23 °C) badanie rozptywu na stoliku rozptywowym | (EN 13395-1) |  |
|           | 6/15 sekund  | (ASTM C1339) |  |

|                      |          |        |  |
|----------------------|----------|--------|--|
| Temperatura produktu | Maksimum | +30 °C |  |
|                      | Minimum  | +5 °C  |  |

|                       |          |        |  |
|-----------------------|----------|--------|--|
| Temperatura otoczenia | Maksimum | +30 °C |  |
|                       | Minimum  | +5 °C  |  |

|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
| Punkt rosy | Uwaga na kondensację!<br>Temperatura podłoża podczas aplikacji musi być, o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. |  |  |
|------------|---|--|--|

|                     |          |        |  |
|---------------------|----------|--------|--|
| Temperatura podłoża | Maksimum | +30 °C |  |
|                     | Minimum  | +5 °C  |  |

| Wilgotność podłoża | Podłoże           | Metoda badań        | Wilgotność |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
|                    | Podłoża cementowe | Metoda karbidowa CM |            |

Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM D4263.

|                           |   |             |  |
|---------------------------|---|-------------|--|
| Przydatność do stosowania | Czas przydatności do użycia jest mierzony od momentu zmieszania żywicy i utwardzacza. W wysokich temperaturach ulega skróceniu, a w niskich wydłużeniu. Większa ilość mieszanego materiału skraca czas przydatności, aby go wydłużyć (w wysokich temperaturach) materiał należy mieszać małymi partiami lub składniki A i B schłodzić przed wymieszaniem (tylko wtedy gdy aplikacja będzie się odbywać w temperaturze powyżej +20°C). |             |  |
|                           | <b>Temperatura</b>  | <b>Czas</b> |  |

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| +5 °C  | 100 minut |  |
| +15 °C | 80 minut  |  |
| +23 °C | 60 minut  |  |

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### JAKOŚĆ PODŁOŻA

#### BETON

Beton musi mieć, co najmniej 28 dni. Podłoże musi być czyste, suche lub matowo-wilgotne (bez zastoin wody), bez zanieczyszczeń, takich jak lód, brud, zaolejenia, zatłuszczenia, stare powłoki, mleczko cementowe, wykwity, środki pielęgnacyjne, luźne cząstki, itp.

#### STAL

Podłoże musi być mocne, czyste, bez zanieczyszczeń, takich jak brud, zaolejenia, zatłuszczenia, stare powłoki, luźne, niezwiązane cząstki, itp.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

#### WAŻNE

#### Zmniejszona przyczepność z powodu zanieczyszczenia podłoża

Zanieczyszczenia podłoża, takie jak kurz i luźne cząstki, w tym zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania podłoża, mogą obniżyć właściwości materiału.

1. Przed zastosowaniem Sikadur®-42+ HE Cold Climate należy dokładnie odkurzyć podłoże.

#### BETON

Podłoże musi być przygotowane mechanicznie za pomocą odpowiedniej metody np. czyszczenie strumieniowo-ścierne, czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, igłowanie, lekkie ociosywanie, młotkowanie, szlifowanie.

1. Podłoże przygotować mechanicznie odpowiednią metodą pozwalającą na uzyskanie powierzchni o otwartej teksturze i profilu.
2. Oczyszczyć otwory na mocowania konstrukcyjne, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia.

#### STAL

Podłoże musi być przygotowane mechanicznie za pomocą odpowiedniej metody np. czyszczenie strumieniowo-ścierne, czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, szlifowanie

1. Podłoże przygotować mechanicznie odpowiednią metodą pozwalającą na uzyskanie powierzchni o wyglądzie jasnego metalu i odpowiednim profilu pozwalającym na uzyskanie wymaganej przy-

czepności.

#### DESKOWANIA

#### Warunki wstępne

Tam, gdzie ma być zastosowane deskowanie, wszystkie deskowania muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, być zabezpieczone środkiem antyadhezyjnym i uszczelnione, aby zapobiec wyciekom.

1. Przygotować deskowanie tak, aby zachować minimalną wysokość podawania materiału 100 mm, aby ułatwić układanie.

Uwaga: Skrzynka do zapraw z pochyloną rynną mocowaną do szalunku również poprawia przepływ zaprawy i zmniejsza napowietrzenie zaprawy.

#### MIESZANIE

#### WAŻNE

#### Utrzymanie urabialności i czasu obróbki

W przypadku dużej ilości opakowań jednostkowych, kolejne opakowanie mieszać po zużyciu poprzedniego opakowania.

#### GOTOWE ZESTAWY

1. WAŻNE Mieszać tylko całe zestawy. Przed wymieszeniem wszystkich składników, krótko wymieszać składnik A (żywica) za pomocą wolnoobrotowej (maks. 300 obr./min) mieszarki elektrycznej z wrzecionową końcówką mieszającą.
2. Następnie całą ilość składnika B (utwardzacz) dodać do składnika A i mieszać całość przez co najmniej 3 minuty tak, aby uzyskać jednorodną mieszankę o jednolitej barwie.
3. Miesząc składniki A+B stopniowo dodawać składnik C (kruszywo).
4. WAŻNE: Unikać napowietrzania materiału. Mieszać tylko do momentu uzyskania jednorodnej mieszanki.

#### POJEDYNCZE OPAKOWANIA

1. Przed wymieszeniem wszystkich składników, krótko wymieszać osobno składnik A (żywica) i składnik B (utwardzacz) za pomocą wolnoobrotowej (maks. 300 obr./min) mieszarki elektrycznej z wrzecionową końcówką mieszającą.
2. Dodać odważoną ilość składnika A i składnika B do odpowiedniego pojemnika do mieszania.
3. Mieszać składniki A+B przez co najmniej 3 minuty tak, aby uzyskać jednorodną mieszankę o jednolitej barwie.
4. Miesząc składniki A+B stopniowo dodawać składnik C (kruszywo) w odpowiedniej proporcji.
5. WAŻNE: Unikać napowietrzania materiału. Mieszać tylko do momentu uzyskania jednorodnej mieszanki.

#### APLIKACJA

#### WAŻNE

#### Uszkodzenia wynikające z długotrwałego obciążenia

Żywice Sikadur® zostały zaprojektowane jako materiały o niskim pełzaniu pod stałym obciążeniem. Jednakże z uwagi na pełzanie wszystkich materiałów polimerowych pod obciążeniem, długotrwałe, projektowane obciążenie konstrukcji musi uwzględniać wpływ pełzania.

1. Generalnie długotrwałe, projektowane obciążenie konstrukcji musi być o 20-25% mniejsze niż nośność graniczna.
2. W celu dokonania obliczeń konstrukcyjnych należy skonsultować się z inżynierem konstruktorem.

## PODLEWKI/KOTWIENIE

1. WAŻNE Zaprawę należy podawać z wysokości 100 mm, aby uniknąć uwięzienia powietrza. Włać wymieszaną zaprawę do przygotowanego deskowania, zapewniając ciągły przepływ zaprawy podczas całej operacji.
2. Przy wykonywaniu podlewek pod płyty bazowe i podstawy maszyn, zaprawę w deskowanie należy wlać tak, aby jej poziom był nieznacznie (3 mm) powyżej spodu płyty bazowej.

## NAPRAWY

1. Natychmiast po wymieszaniu wlać wymieszaną zaprawę do deskowania lub na miejsce naprawy. Zapewnić ciągły przepływ zaprawy.

## DODATKOWE WARSTWY

1. Kolejną warstwę układać po utwardzeniu poprzedniej warstwy

Uwaga: Przy nakładaniu wielowarstwowym, ostatnia warstwa musi mieć grubość co najmniej 50 mm.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Colma Cleaner. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

## OGRANICZENIA LOKALNE

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.

### Sika Poland Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: sika.poland@pl.sika.com  
www.sika.pl  
BDO 000015415

Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.