

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaEmaco® S 5800 DUO

(dawniej MEmaco S 5800 DUO)

Szybkowiąząca, kompensująca skurcz, tiksotropowa zaprawa naprawcza i wyrównująca (2 w 1) o średniej wytrzymałości, klasa R3 wg normy EN 1504-3

OPIS PRODUKTU

SikaEmaco® S 5800 DUO jest jednoskładnikową, szybkowiązącą, kompensującą skurcz, konstrukcyjną zaprawą naprawczą oraz zaprawą wyrównawczą o średniej wytrzymałości i module, spełniającą wymagania klasy R3 normy EN 1504-3. Unikalny, uniwersalny produkt 2 w 1, który można układać ręcznie lub metodą natrysku w warstwach o grubości od 1 do 50 mm.

SikaEmaco® S 5800 DUO jest gotową do użycia zaprawą zawierającą specjalne spoiwa hydrauliczne, piaski o optymalnym uziarnieniu, specjalnie dobrane polimery i dodatki.

Po wymieszaniu z wodą SikaEmaco® S 5800 DUO tworzy szybkowiązącą i tiksotropową zaprawę, którą można łatwo nakładać ręcznie lub metodą natrysku.

ZASTOSOWANIA

SikaEmaco® S 5800 DUO przeznaczona jest do konstrukcyjnych napraw i wyrównywania powierzchni elementów betonowych w klasach ekspozycji XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3, XS 1-3 i XA 1-2 zgodnie z normą EN 206, np. takich jak:

- słupy, filary i belki poprzeczne,
- konstrukcje betonowe w środowiskach przemysłowych, gdzie wymagany jest szybki powrót do eksploatacji,
- przygotowanie powierzchni w zakładach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
- tunele, rury, odpływy i wszystkie konstrukcje podziemne,
- elewacje budynków mieszkalnych i komercyjnych,
- prefabrykowane elementy betonowe.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Unikalne właściwości 2 w 1: warstwa wyrównawcza i konstrukcyjna zaprawa naprawcza w jednym produkcie!
- Szybkowiąząca, umożliwia szybki powrót do eksploatacji
- Uniwersalne zastosowanie: może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych, w środowisku suchym i mokrym
- Łatwa do układania zarówno ręcznie, jak i metodą natrysku
- Tiksotropowa - może być układana w warstwie o grubości do 50 mm bez potrzeby dodatkowego zbrojenia
- Średnia wytrzymałość i średni moduł sprężystości dla najlepszej kompatybilności z betonem o średniej wytrzymałości, często spotykanym podczas renowacji
- Doskonała urabialność ułatwiająca układanie i wykańczanie
- Doskonała przyczepność do betonu nośnego zapewniająca przenoszenie obciążeń
- Odporność na warunki atmosferyczne: sprawdzona odporność na zamrażanie/rozmarzanie i karbonatyzację
- Bardzo niska przepuszczalność wody i chlorków
- Odporność na siarczany

APROBATY / CERTYFIKATY

- Zaprawa cementowa klasy R3 do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu w budynkach i pracach inżynierskich zgodna z EN 1504-3:2005, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	Worki papierowe 25 kg
Wygląd / Barwa	Szary proszek
Czas składowania	12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach, na paletach bez bezpośredniego kontaktu z podłożem. Chronić przed działaniem światła słonecznego i opadami deszczu. Nie należy narażać produktu na działanie temperatury powyżej 30 °C.
Maksymalna wielkość ziarna	0,4 mm
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 % (EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie	Jeśli nie podano inaczej wszystkie dane techniczne odnoszą się do materiału wymieszanego z ok. 160 g wody na kg proszku (średnia ilość wody zarobowej).			(EN 12190)
		Pielęgnacja próbek jak CC	Pielęgnacja próbek jak PCC	
	4 godziny	≥ 4 MPa	-	
	1 dzień	≥ 15 MPa	-	
	2 dni	-	≥ 20 MPa	
	3 dni	≥ 20 MPa	-	
	7 dni	≥ 30 MPa	≥ 30 MPa	
	28 dni	≥ 35 MPa	≥ 35 MPa	
Moduł sprężystości przy ściskaniu	23 000 MPa			(EN 13412)
Wytrzymałość na zginanie		Pielęgnacja próbek jak CC	Pielęgnacja próbek jak PCC	(EN 12190)
	4 godziny	≥ 1 MPa	-	
	1 dzień	≥ 4 MPa	-	
	2 dni	-	≥ 4 MPa	
	3 dni	≥ 5 MPa	-	
	7 dni	≥ 6 MPa	≥ 5 MPa	
	28 dni	≥ 6 MPa	≥ 6 MPa	
Skurcz	90 dni	≤ 0,95 mm/m		(EN 12617-4)
Wytrzymałość na odrywanie	Grubość warstwy	5 mm*	50 mm**	(EN 1542)
	24 godziny	≥ 1 MPa	≥ 1 MPa	
	48 godzin	≥ 1,5 MPa	≥ 1,5 MPa	
	Grubość warstwy	2 mm**	10 mm**	(EN 1542)
	28 dni	≥ 1,8 MPa	≥ 1,8 MPa	
	* Materiał wymieszany z ok. 190 g wody na 1 kg proszku (maksymalna ilość wody) ** Materiał wymieszany z ok. 160 g wody na 1 kg proszku (średnia ilość wody)			
Odporność na szok termiczny	Przyczepność do betonu po ≥ 2,0 MPa szoku termicznym efekt burzy (50 cykli)			(EN 13687-2)
Reakcja na ogień	Klasa A1			(EN 13501-1)

Mrozoodporność - odporność na działanie soli odladzających	Przyczepność do betonu po cyklach zamrażania-rozmrażania (50 cykli, działanie soli odladzających)	$\geq 1,8 \text{ MPa}$	(EN 13687-1)
Odporność na siarczany	Stabilność wymiarów po ekspozycji na 10% roztwór Na_2SO_4 w porównaniu do przechowywania w wodzie po 112 dniach (przedłużona metoda Wittekindta)	$< 0,2 \text{ mm/mm}$	(Metoda Wittekindta)
Absorpcja kapilarna	28 dni	$\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	(EN 13057)
Wodoszczelność	Zaprawa o grubości 15 mm po 28 dniach	do 1,5 bara	(EN 14891)
Odporność na karbonatyzację	Spełnia $d_k \leq$ betonu kontrolnego (po 28 dniach)		(EN 13295)
Temperatura użytkowania	-30 do + 80 °C		
Wnikanie jonów chlorkowych	Całkowita zawartość chlorów w stosunku do zawartości cementu w strefie 8 - 10 mm po 6 miesiącach	$< 0.01 \%$	(EN 14629)

INFORMACJE O APLIKACJI

Proporcje mieszania	3,7 – 4,7 l wody na worek 25 kg		
Zużycie	Do przygotowania 1 m ³ świeżej zaprawy potrzeba około 1700 kg proszku. Z jednego opakowania 25 kg można uzyskać ok. 14,5-15 litrów zaprawy, w zależności od ilości wody zarobowej.		
Grubość warstwy	Minimum 1 mm / Maksimum 50 mm		
Temperatura produktu	Minimum +5 °C / Maksimum +30 °C		
Przydatność do stosowania	40 - 55 minut (w temperaturze 21±2°C i przy wilgotności względnej 60±10%. Wyższe temperatury skracają ten czas, a niższe go wydłużają.)		
Czas oczekiwania / Przemalowanie	Przyczepność po 28 dniach (warstwa zaprawy o grubości 10 mm pokryta Sikagard-330 EL po 4 godzinach)		
Możliwość obciążenia	Grubość warstwy	5 mm*	50 mm**
	Wilgotność resztkowa po 48 godzinach	4,5 %	3,8 %
* Materiał wymieszany z ok. 190 g wody na 1 kg proszku (maksymalna ilość wody) ** Materiał wymieszany z ok. 160 g wody na 1 kg proszku (średnia ilość wody)			
Gęstość świeżej zaprawy	~ 1,95 g/cm ³		

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Nie stosować SikaEmaco® S 5800 DUO w temperaturach poniżej +5 °C i powyżej +30 °C.
- Nie dodawać cementu, piasku lub innych substancji, które mogłyby wpłynąć na właściwości SikaEmaco® S 5800 DUO.

- Nigdy nie dodawać wody lub świeżej zaprawy do zaprawy, która zaczęła wiązać.
- Ilość wody zarobowej musi mieścić się w zalecanych granicach.
- Zbyt wczesne lub zbyt późne wykończenie powierzchni może spowodować rozwarstwienie lub pojawienie się rys!

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Naprawy konstrukcyjne betonu:

Aby zapewnić dobrą przyczepność beton musi być całkowicie utwardzony, czysty i nośny. Wszystkie luźne, niezwiązane cząstki, kurz, smar, olej itp. należy usunąć. Beton musi mieć minimalną wytrzymałość na odrywanie 1,0 MPa.

Uszkodzony lub zanieczyszczony beton usunąć aby uzyskać szorstkie i nośne podłoże o odpowiedniej przyczepności. Zalecane jest stosowanie nieudarowych/wibracyjnych metod czyszczenia, np. śrutowanie, piaskowanie lub czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. Po przygotowaniu podłoża na jego powierzchni musi być wyraźnie widoczne kruszywo. Naciąć krawędzie naprawianej powierzchni pionowo na głębokość co najmniej 5 mm.

Jeśli zbrojenie jest odsłonięte, należy oczyścić je do minimalnego stopnia Sa 2 zgodnie z ISO 8501-1 / ISO 12944-4. Upewnić się, że tylna strona prętów zbrojeniowych również jest oczyszczona. Oczyszczone zbrojenie zabezpieczyć dwoma warstwami materiału SikaEmaco® P 5000 AP.

Przygotowane podłoże powinno być nasycone wodą, najlepiej 24 godziny, ale co najmniej 2 godziny przed aplikacją SikaEmaco® S 5800 DUO. Przed rozpoczęciem aplikacji powierzchnia musi być matowo-wilgotna, bez stojącej wody.

Wyrównanie podłoża:

Podłoże musi być szorstkie, czyste, nośne, bez kurzu, oleju i smaru. Wszystkie luźne, niezwiązane cząstki, kurz, smar, olej, mleczko cementowe itp. należy usunąć. W przypadku napraw na dużych powierzchniach podłoże betonowe musi mieć wytrzymałość na odrywanie powyżej 0,8 MPa.

Dokładnie zwilżyć podłoże i pozwolić mu wyschnąć do stanu matowo-wilgotnego przed nałożeniem zaprawy. Powierzchnia musi być matowo-wilgotna, ale bez stojącej wody.

MIESZANIE

Wlać minimalną ilość wody do czystego pojemnika do

mieszania. Wymagana ilość wody zarobowej: 3,7 do 4,7 litra na worek 25 kg w zależności oczekiwanej konsystencji. Używać tylko czystej, niezanieczyszczonej wody. Do wody dodać całą ilość zaprawy SikaEmaco® S 5800 DUO na raz i mieszać wolnoobrotową mieszarką elektryczną (maks. 400 obr./min) z odpowiednią końcówką mieszającą przez 3 minuty, aż do uzyskania mieszanki o plastycznej konsystencji, bez grudek. Pozostawić zaprawę na 2-3 minuty, a następnie ponownie krótko wymieszać, dostosowując konsystencję w razie potrzeby.

Uwaga: W przypadku stosowania jako warstwa wyrównująca zalecane jest dozowanie wody w proporcjach z górnego zakresu; w przypadku stosowania jako zaprawa naprawcza zalecane jest dozowanie wody w proporcjach z dolnego zakresu. W razie potrzeby dodać wodę, ale nigdy nie przekraczać maksymalnego dozowania wody!

APLIKACJA

Temperatura podczas aplikacji i przez następne 12 godzin musi wynosić od +5°C do +30°C.

Naprawa konstrukcyjna betonu:

Na przygotowane, wilgotne podłoże należy najpierw nanieść cienką warstwę szpachlową. W przypadku bardzo szorstkich podłoży zalecane jest naniesienie pędzlem warstwy szpachlowej z SikaEmaco® S 5800 DUO (z dodatkiem maks. 20% wody), a następnie ułożyć zaprawę naprawczą metodą "mokre na mokre" na świeżą warstwę szpachlową.

Nanosić SikaEmaco® S 5800 DUO za pomocą listwy do jastrychów, pacy lub drewnianej deski na wymaganą grubość maksymalnie do 50 mm.

Warstwa wyrównawcza:

Nałożyć cienką warstwę szpachlową wymieszanego materiału SikaEmaco® S 5800 DUO bezpośrednio na przygotowane wilgotne podłoże, a następnie nałożyć warstwę o wymaganej grubości. Gdy produkt jest stosowany tylko do wypełnienia porów, należy go wcierać bezpośrednio w pory za pomocą np. szmatki jutowej lub pacy. Usunąć nadmiar materiału tak szybko, jak to możliwe.

Aplikacja natryskiem:

SikaEmaco® S 5800 DUO może być również nakładana metodą natrysku w przypadku obu zastosowań (jako zaprawa naprawcza i warstwa wyrównująca). Najpierw nałożyć cienką warstwę kontaktową, a następnie nakładać SikaEmaco® S 5800 DUO w wielu warstwach aż do uzyskania wymaganej grubości warstwy. Odpowiednie ciśnienie natrysku poprawia przyczepność SikaEmaco® S 5800 DUO.

Wykończenie:

Wyglądanie pacą lub wykańczanie pacą lub gąbką można rozpocząć natychmiast gdy zaprawa zaczyna sztywnieć, zwykle po upływie około 30 do 60 minut (w zależności od temperatury). W niższych temperaturach i/lub przy wyższej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu.

PIELĘGNACJA

SikaEmaco® S 5800 DUO jest materiałem samoutwardzalnym. Nie wymaga pielęgnacji na mokro. Chronić naprawiany obszar przed bezpośrednim działaniem

deszczu, słońca lub wiatru do czasu utwardzenia za-
prawny.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i wyposażenie umyć wodą bezpośrednio po
użyciu. Związany/utwardzony materiał można usunąć
tylko mechanicznie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące
działania i końcowego zastosowania produktów Sika
Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Si-
ka”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odno-
szą się do produktów składowanych, przechowywanych
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowa-
nie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-
za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zob-
owiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną część
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie
www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaEmaco® S 5800 DUO
Kwiecień 2025, Wersja 02.02
020302000000002131

SikaEmacoS5800DUO-pl-PL-(04-2025)-2-2.pdf

