

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## SikaInject®-304 SL

Opóźniacz do żywicy akrylowej SikaInject®-304 DE

## OPIS PRODUKTU

SikaInject®-304 SL ("SL - slow") (dawniej TPH.® VARIO-TITE Retarder) jest opóźniaczem; dodatkowym składnikiem stosowanym z żywicą akrylową SikaInject®-304 DE.

## ZASTOSOWANIA

SikaInject®-304 SL przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

SikaInject®-304 SL jest przeznaczony do:

- wydłużania czasu reakcji żywicy SikaInject®-304 DE

## CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Wydłuża czas reakcji żywicy SikaInject®-304 DE. Dłuższy czas przydatności do użycia jest przydatny, gdy wymagana jest dłuższa penetracja, np. w piaszczystym podłożu/konsolidacja.

## INFORMACJE O PRODUKCIE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pakowanie           | 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Wygląd / Kolor      | Przezroczysta ciecz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Czas składowania    | 24 miesiące od daty produkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Warunki składowania | Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +15°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Informacje na temat bezpiecznego postępowania i magazynowania znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki. |            |
| Gęstość             | ~ 1,0 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ISO 3675) |
| Lepkość             | ~1 mPas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ISO 2555) |

## INFORMACJE O APLIKACJI

### Czas reakcji

Czas reakcji (minuty : sekundy) SikalInject®-304 DE + SikalInject®-304 SL w zależności od ilości składnika B SikalInject®-304 DE dodanej do wody.

| Temperatura | 400 g | 600 g | 800 g |
|-------------|-------|-------|-------|
| 30 °C       | 18:30 | 09:00 | 06:30 |
| 25 °C       | 24:00 | 14:00 | 09:30 |
| 20 °C       | 32:30 | 20:00 | 12:30 |
| 15 °C       | 47:30 | 36:30 | 22:00 |
| 10 °C       | 74:30 | 40:30 | 26:00 |
| 5 °C        | 90:00 | 72:30 | 38:00 |

Ilość SikalInject®-304 DE Składnik A nie zmienia się (składnik A1 20 kg, składnik A2 0,5 kg).

Ilość SikalInject®-304 SL nie zmienia się (1 kg).

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### MIESZANIE

SikalInject®-304 SL miesza się ze składnikiem B (proszek) SikalInject®-304 DE. Aby obliczyć wymaganą ilość składnika B należy zapoznać się z tabelą „Czas reakcji”.

- Wybrać czysty, 20-litrowy pojemnik do mieszania o identycznej wielkości jak opakowanie składnika A SikalInject®-304 DE. Uwaga: Objętość każdego wymieszanego składnika jest identyczna.
- Wsypać SikalInject®-304 SL do pustego pojemnika do mieszania.
- Dodać wymaganą ilość składnika B SikalInject®-304 DE.
- Dodać wodę. Oszacować ilość płynu w pojemniku składnika A podczas pomiaru ilości wody potrzebnej do rozpuszczenia SikalInject®-304 SL i składnika B.
- Dokładnie wymieszać mieszkarką z mieszadłem przez co najmniej 3 minuty.

Sika Poland Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl

BDO 000015415

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SikalInject-304SL-pl-PL-(07-2026)-2-1.pdf

Karta Informacyjna Produktu

SikalInject®-304 SL

Lipiec 2026, Wersja 02.01

020707020030000019