

Karta Informacyjna

Sika® Screed Binder

Spoivo do wykonywania jastrychów pod płytki ceramiczne i parkiet

OPIS PRODUKTU

Sika® Screed Binder jest produktem na bazie wysokiej wytrzymałości spoiw hydraulicznych i specjalnych dodatków, przeznaczonym do wykonywania schnących bezskurczowo jastrychów wewnętrznych i zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE

- Wykonywanie jastrychów o grubości od 3 do 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Może być pokrywany płytkami, parkietem, materiałami sprężystymi lub kamieniem naturalnym.
- Podkłady ogrzewane z osadzonymi w podłożu węzownicami grzewczymi. Podczas stosowania Sika® Screed Binder do mieszanki nie mogą być dodawane domieszki plastyfikujące.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bezskurczowy
- Bardzo dobre wykończenie
- Szybkie utwardzanie

DANE PRODUKTU

KOLORY / POSTAĆ

Drobny szary proszek

OPAKOWANIE

Worek: 25 kg

SKŁADOWANIE

Produkt składowany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE

CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA PO WYMIESZANIU

~ 60 minut (przy +23°C)

UWAGI DO STOSOWANIA

Stosować czyste, niezapyłone kruszywo o odpowiednim uziarnieniu.
W przypadku układania na wykonanym jastrychu parkietu, pod jastrychem należy wykonać warstwę nieprzepuszczalną dla pary wodnej.
Przed ułożeniem parkietu należy sprawdzić metodą karbidową wilgotność podłoża; wilgotność powinna być < 2%.
Nie stosować produktu, gdy trudno się go rozkłada. Przygotować świeżą porcję mieszanki.
Nie dodawać innych spoiw do produktu (cement, wapno, gips, itp.).
Jeżeli na wykonanym podkładzie, płytki są układane po upływie krótkiego czasu (24 h), szczeliny pomiędzy nimi muszą wynosić, co najmniej 3 - 4 mm.
Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C lub powyżej +30°C.

WIĄZANIE MATERIAŁU

MOŻLIWOŚĆ OBCIĄŻANIA

Lekki ruch pieszy	około 12 godzin *
Układanie płytek ceramicznych	około 24 godziny *
Układanie płytek marmurowych lub z naturalnego kamienia	około 48 godzin **
Układanie parkietu	4 dni ***

** Podane czasy dla +23°C / 50% wilg. wzgl. Wyższe temperatury skracają te czasy, niższe temperatury wydłużają.

** W przypadku kamieni i marmurów wrażliwych na wilgoć podany czas należy wydłużyć do 7 dni

*** Czas został zmierzony w temperaturze otoczenia 23 °C i przy wilgotności względnej powietrza 50%, dla podkładu o grubości ≤ 5 cm i przy wentylacji ≥ 2 m/s.

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Podczas pracy obowiązuje ubranie, rękawice i okulary ochronne.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Sika Poland Sp. z o.o.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Opracowanie

Phone: +48 22 31 00 700
Fax: +48 22 31 00 800
Mail: sika.poland@pl.sika.com

Karta Informacyjna
Sika® Screed Binder
15.01.2014, Wydanie 1
02 13 01 01 100 0 000826

Polska

