

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Łącznik ze stali węglowej do mechanicznego mocowania membran dachowych i izolacji termicznej

OPIS PRODUKTU

Sarnafast SBF-6.0 x L jest samowiercącym łącznikiem z utwardzonej stali węglowej do mechanicznego mocowania membran dachowych i izolacji termicznej.

ZASTOSOWANIA

Sarnafast® SBF-6.0 x L przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

Stalowy łącznik do mechanicznego mocowania membran dachowych i izolacji termicznej do podłoża stalowych, betonowych lub drewnianych.

Sarnafast SBF-6.0 x L może być stosowany w połączeniu z:

1. Sarnafast® Tube SFT-50
2. Sarnabar® Tube SBT-20
3. Sarnafast® KTL
4. Sarnafast® DTL
5. Profilami mocującymi Sarnabar
6. Sarnafast® IF/IG-C
7. SikaRoof® Induction Welding Disc FPO/PVC
8. SikaRoof® Anchor Washer

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Szybki i łatwy montaż dzięki zoptymalizowanej końcówce wiercącej
- Wysokie wartości wyrywania w cienkich podłożach stalowych dzięki asymetrycznemu gwintowi o szerokości 6 mm
- Wysokiej jakości ochrona antykorozyjna, przyjazna dla środowiska, nie zawiera chromu VI



APROBATY / CERTYFIKATY

- FM Approval Standard 4470

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Utwardzona stal węglowa z powłoką antykorozyjną Durocoat®.	
Pakowanie	Zgodnie z aktualnym cennikiem.	
Wygląd / Barwa	Powierzchnia:	gładka
Czas składowania	5 lat od daty produkcji	

Warunki składowania

Produkt musi być składowany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych, nie-otwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach.

Typ główki

- Średnica główki 9,8 mm
- Wysokość główki 3 mm
- Końcówka typu Drive Torx T25 (każde opakowanie zawiera bit Drive Torx)

INFORMACJE TECHNICZNE

Odporność na korozję

15 cykli testu Kesternich'a zgodnie z EAD 030351-00-0402, A2.4

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia

Minimum -20 °C / Maksimum +60 °C

Temperatura podłoża

Minimum -25 °C / Maksimum +60 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy przeszkolone przez Sika w zakresie robót dachowych.
- Łączniki Sarnafast® SBF-6.0 x L mogą być stosowane w strefach klimatycznych gdzie średnia miesięczna temperatura nie spada poniżej -50°C. Stała temperatura użytkowania nie może być większa niż +50°C.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Łączniki Sarnafast® SBF-6.0 x L muszą być instalowane zgodnie z instrukcją montażu Sika:

a) na podłożu stalowym:

Jakość podłoża:	S235 – S320GD
Grubość podłoża:	min. 0,5 mm
	maks. 2 × 1,25 mm lub 1 × 2,0 mm
Głębokość osadzenia:	min. 20 mm

b) na podłożu betonowym:

Jakość podłoża:	min. C12/C15
Grubość podłoża:	min. 40 mm
Głębokość osadzenia/wiercenia:	min. 32 mm (plus 15 mm dodatkowa głębokość otworu)
Głębokość osadzenia:	5,0 mm

c) na podłożu drewnianym:

Grubość podłoża:	min. 18 mm
Głębokość osadzenia:	min. 30 mm

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń.

wiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sarnafast® SBF-6.0 x L
Kwiecień 2025, Wersja 01.01
020945051100001018

SarnafastSBF-60xL-pl-PL-(04-2025)-1-1.pdf

