

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU

Sikafloor® MultiFlex PB-37 PL

Antypoślizgowy, twardo-elastyczny, poliuretanowy system posadzkowy

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® MultiFlex PB-37 PL jest antypoślizgowym, twardo-elastycznym poliuretanowym systemem posadzkowym. Zapewnia trwałe wykończenie o dobrej wytrzymałości mechanicznej.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® MultiFlex PB-37 PL przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

System Sikafloor® MultiFlex PB-37 PL przeznaczony jest do stosowania w obiektach przemysłowych na obszarach takich jak:

- Hale produkcyjne i logistyczne, pomieszczenia techniczne

System Sikafloor® MultiFlex PB-37 PL przeznaczony jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej na obszarach takich jak:

- Parkingi, rampy wewnętrzne, pomieszczenia techniczne

Uwaga:

System Sikafloor® MultiFlex PB-37 PL może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Dobra odporność na określone substancje chemiczne
- Dobra odporność na ścieranie
- Bezspoinowa
- Łatwa konserwacja
- System twardo-elastyczny

APROBATY / CERTYFIKATY

- Właściwości antypoślizgowe EN 16165, Sikafloor® MultiFlex PB-37 PL, ICiMB Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, raport z badań nr 139/P/LB/2025
- Reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1, Sikafloor® MultiFlex PB-37 PL, ITB, raport klasyfikacyjny nr 01021.1/25/R267NZP

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	Warstwa	Produkt
	Gruntowanie	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika aby dobrać odpowiedni materiał gruntujący do projektu. Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym (0,3–0,8 mm)
	Warstwa wierzchnia	Sikafloor® BC 375 N

Baza chemiczna	Poliuretan
Wygląd	System antypoślizgowy z posypką z piasku kwarcowego
Barwa	System dostępny w różnych odcieniach kolorystycznych. Dostępność kolorów zależna jest od aktualnego cennika.
Grubość nominalna	~1,5 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na odrywanie	> 1,5 MPa	(EN 1542)
Przenoszenie zarysowań podłoża	Klasa A1 (23°C)	(EN 1062-7)
Reakcja na ogień	Klasa B _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Właściwości antypoślizgowe	R11	(EN 16165)

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Warstwa	Produkt	Zużycie
	Gruntowanie	Sikafloor®-150	0,3–0,5 kg/m²
		Sikafloor®-150 Plus	
		Sikafloor®-151	
		Sikafloor®-1590	
	Wyrównanie (opcjonalnie)	Sikafloor®-150	Patrz Karty Informacyjne produktów
		Sikafloor®-150 Plus	
		Sikafloor®-151	
		Sikafloor®-1590	
	Posypka z nadmiarem	Piasek kwarcowy (0,3–0,8 mm)	~3-5 kg/m²
	Warstwa wierzchnia	Sikafloor® BC 375 N	~0,7 kg/m²
Uwaga: Podano wartości teoretyczne, rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia			
Temperatura otoczenia	Maksimum	+30 °C	
	Minimum	+10 °C	
Wilgotność względna powietrza	Maksimum	70 %	
Punkt rosy	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.		
Temperatura podłoża	Maksimum	+30 °C	
	Minimum	+10 °C	
Wilgotność podłoża	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.		
Czas oczekiwania / Przemalowanie	W przypadku stosowania Sikafloor®-1590 należy zapoznać się z Kartą Informacyjną produktu aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czasu oczekiwania.		
	Przed aplikacją Sikafloor® BC 375 N na warstwę gruntującą należy odczekać:		
	Temperatura	Minimum	Maksimum
	+10 °C	17 godzin	4 dni
	+20 °C	9 godzin	2 dni
	+30 °C	7 godzin	1 dzień
Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej.			

Możliwość obciążenia

Temperatura

Ruch pieszzy

Lekki ruch

Pełne utwardzenie

+10 °C

72 godziny

6 dni

10 dni

+20 °C

24 godziny

4 dni

7 dni

+30 °C

18 godzin

2 dni

5 dni

Uwaga: Podane czasy obowiązują od nałożenia ostatniej warstwy systemu. Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Zalecenia stosowania:

- "Ocena stanu technicznego i przygotowanie podłoża pod systemy posadzkowe"
- "Przygotowanie materiałów i aplikacja systemów posadzkowych Sika"

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl

BDO 000015415

Karta Informacyjna Systemu

SikaFloor® MultiFlex PB-37 PL

Październik 2025, Wersja 01.01

02081290000242815

SikaFloorMultiFlexPB-37PL-pl-PL-(10-2025)-1-1.pdf