

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaBond® T-8 Purform®

Elastyczny materiał do klejenia płytek i wykonywania izolacji przeciwwodnej

OPIS PRODUKTU

SikaBond® T-8 Purform® jest jednoskładnikowym, elastycznym materiałem, utwardzanym pod wpływem wilgoci z powietrza. Przeznaczony jest zarówno do wykonywania izolacji przeciwwodnej, jak i klejenia płytek ceramicznych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnych podłoży budowlanych.

ZASTOSOWANIA

SikaBond® T-8 Purform® jest przeznaczony do wodoszczelnego mocowania posadzkowych okładzin ceramicznych:

- na balkonach,
- na tarasach,
- na loggiach,
- w kuchniach,
- w łazienkach
- w innych pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

SikaBond® T-8 Purform® stosuje się do klejenia płytek i płyt posadzkowych, o maksymalnej wielkości 60 x 60 cm.

SikaBond® T-8 Purform® przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Materiał gotowy do użycia
- Szybkie wiązanie
- Jeden materiał do uszczelniania i klejenia
- Dobra przyczepność do różnych podłoży, takich jak beton, tynk i stare płytki ceramiczne
- Mostkowanie rys, brak konieczności stosowania taśm uszczelniających
- Elastyczny, redukuje hałas i odgłos kroków
- Nie wymaga szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów (REACH)
- Klej-uszczelniacz, oznakowany znakiem CE

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

- Przyczynia się do spełnienia wymagań LEED® v5: Materiały niskoemisyjne
- Emisja LZO klasyfikacja GEV-Ecode EC1PLUS, licencja nr 11290/20.10.00
- Klasa A+ zgodnie z francuskimi przepisami dotyczącymi emisji LZO
- Emisja LZO, klasyfikacja materiałów budowlanych RTS M1

APROBATY / CERTYFIKATY

- Izolacje przeciwwilgociowe pod płytki ceramiczne - Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, na bazie żywic reaktywnych (RM) zgodnie z normą EN 14891:2012/AC:2012, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Poliuretan Sika® Purform® o zawartości monomerowych diizocyjanianów poniżej 0,1% wagowo. W związku z tym użytkownicy nie muszą odbywać szkolenia z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów, wymagane go zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2020/1149.	
Pakowanie	Wiadro metalowe 10 l	
Kolor	Beżowy	
Czas składowania	12 miesięcy od daty produkcji	
Warunki składowania	Składować w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C.	
Gęstość	~1,35 kg/dm ³	(ISO 1183-1)

INFORMACJE TECHNICZNE

Twardość Shore'a A	~30 (po 28 dniach)	(ISO 868)
Wytrzymałość na rozciąganie	~1,7 MPa	(ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu	800%	(ISO 37)
Temperatura użytkowania	Minimum -40 °C / Maksimum +70 °C	

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	SikaBond® T-8 Purform® nakłada się w dwóch warstwach. Pierwsza stanowi warstwę izolacji, druga warstwę klejącą. Warstwa izolacyjna: ~2,0–2,7 kg/m² przy użyciu metalowej pacy, w warstwie o grubości około 1,5 - 2 mm Warstwa kleju: ~ 2,0–2,7 kg/m² przy użyciu pacy zębatej (wymiary zębów min. 3x3x3 mm (paca C3) lub 4x4x4 mm (paca C1)) Na podłożach zagruntowanych Sika® Primer MB, zużycie SikaBond® T-8 Purform® może być mniejsze.	
Spływanie	Bardzo łatwe rozprowadzanie, stabilny ślad po grzebieniu pacy	
Temperatura otoczenia	Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C	
Wilgotność względna powietrza	Minimum 30% / Maksimum 90%	
Temperatura podłoża	Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.	
Wilgotność podłoża	Dopuszczalna wilgotność podłoża bez stosowania Sika® Primer MB (standardowa aplikacja): < 5% badana metodą karbidową (CM) Dopuszczalna wilgotność podłoża w przypadku stosowania Sika® Primer MB (jako dodatkowej warstwy izolacji przeciwwodnej): < 3% badana metodą karbidową (CM)	
Szybkość utwardzania	~4 mm / 24 godziny (+23 °C / 50 % w.w.) *Procedura: Sika Corporate Quality Procedure	

Czas naskórkowania

Czas naskórkowania (czas obróbki)	~45 minut (CQP 019-1)
Możliwość chodzenia	~8 godzin
Układanie drugiej warstwy (klej do płytek)	~8–16 godzin
Pełne utwardzenie	~24–48 godzin

Podane czasy zależą od warunków otoczenia, stanu podłoża, grubości warstwy oraz rodzaju posadzki. Podane powyżej czasy określono w temperaturze +23 °C i przy wilgotności względnej powietrza 50%.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Tabela wstępnego przygotowania powierzchni

OGRANICZENIA

- Dla łatwiejszego nanoszenia i rozprowadzania materiału, jego temperatura powinna wynosić > +15°C.
- Dla prawidłowego utwardzenia materiału konieczna jest minimalna wilgotność względna.
- Nie dodawać środków pochłaniających wilgoć.
- Nie rozcieńczać wodą ani rozcieńczalnikiem.
- Nie mieszać przed użyciem.
- Nie stosować jako kleju do przyklejania płytek na powierzchniach pionowych, zwłaszcza przy montażu dużych i ciężkich płyt. Dopuszczalne jest klejenie płytek o niewielkiej wysokości jako cokółków.
- Nie stosować na podłożach z PE, PP, PTFE/Teflonu i niektórych innych syntetycznych tworzyw sztucznych (należy wykonać próby i uzyskać pisemną zgodę firmy Sika).
- Materiałem SikaBond® T-8 Purform® nie przyklejać płytek większych niż 60 x 60 cm.
- Warstwy elastycznej izolacji przeciwwodnej wykonanej z SikaBond® T-8 Purform® nie należy pokrywać sztywnym, bazującym na cemencie klejem do płytek.
- Niektóre materiały gruntujące mogą osłabiać przyczepność SikaBond® T-8 Purform® (zaleca się przeprowadzenie prób).
- Nie narażać nieutwardzonego materiału SikaBond® T-8 Purform® na kontakt z produktami zawierającymi alkohol, ponieważ może to zakłócić proces utwardzania.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez zapylenia, luźnych cząstek, plam oleju i tłuszczu. Stare powłoki, mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia mogące mieć wpływ na przyczepność muszą zostać usunięte.
- Beton, zaprawy cementowe muszą być przeszlifowane aby uzyskać gładką powierzchnię pozbawioną nierówności. Wszelkie ubytki i zagłębienia należy wypełnić odpowiednimi materiałami do naprawy lub wyrównywania podłoży Sika®. Bezpośrednio przed aplikacją powierzchnię starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
- Zaprawy anhydrytowe muszą być przeszlifowane aby uzyskać gładką powierzchnię pozbawioną nierówności. Wszelkie ubytki i zagłębienia należy wypełnić odpowiednimi materiałami do naprawy lub wyrównywania podłoży Sika®. Bezpośrednio przed aplikacją powierzchnię starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
- Nawierzchnie asfaltowe z posypką muszą być zagruntowane materiałem na bazie żywicy epoksydowej, takim jak Sikafloor®-150 Plus lub Sika® Primer MB. Szczegóły w odpowiedniej Karcie Informacyjnej. Nie stosować materiałów gruntujących na bazie akrylu.
- Ceramika glazurowana oraz stare płytki ceramiczne należy odtłuścić i oczyścić preparatem Sika® Aktivator-205 lub przeszlifować i dokładnie odkurzyć.
- SikaBond® T-8 Purform® można stosować bez gruntowania na betonie, podłożach cementowych, anhydrytowych, płytach wiórowych, płytkach ceramicznych i betonowych.
- Nawierzchnie asfaltowe z posypką, podłoża na bazie cementu o większej wilgotności, podłoża z pozostałościami starych klejów, słabe podłoża wymagają gruntowania materiałem Sikafloor®-150 Plus lub Sika® Primer MB.

APLIKACJA

SikaBond® T-8 Purform® jest nakładany w dwóch warstwach. Pierwsza stanowi warstwę izolacji przeciwwodnej, druga warstwę klejącą.

Warstwa izolacji:

- Rozprowadzać SikaBond® T-8 Purform® równomiernie gładką stroną pacy w warstwie o grubości 1,5 do 2,0 mm i wygładzić powierzchnię.

Warstwa kleju:

- Jak tylko jest możliwe wejście na pierwszą warstwę, (po ok. 8 godzinach, zależnie od warunków otoczenia

ale nie później niż po 16 godzinach), drugą warstwę SikaBond® T-8 Purform® o grubości od 1,5 do 2,0 mm należy równomiernie rozprowadzić pacą zębatą (zęby 4x4x4 mm (paca C1) lub 3x3x3 mm (paca C3)). Docisnąć dobrze przyklejane płytki do kleju tak, aby spodnia strona płytki pokryła się w całości klejem. Przyklejanie płytek powinno być zakończone w czasie 45 minut (zależnie od warunków atmosferycznych).

- Jeżeli czas pomiędzy ułożeniem pierwszej i drugiej warstwy SikaBond® T-8 Purform® ulegnie wydłużeniu (> 16 godzin) i/lub pierwsza warstwa ulegnie zabrudzeniu, musi ona zostać oczyszczona (aktywowana) preparatem Sika® Aktivator-205.
- Pozostałości świeżego, niezwiązane kleju należy natychmiast usunąć z płytek czystą szmatką a jeżeli to konieczne użyć Sika® Remover-208. Sprawdzić wpływ Sika® Remover-208 na powierzchnię płytek przed jego zastosowaniem.
- Fugi wypełnić materiałem elastycznym (np. Sikaflex).
- Chodzenie po SikaBond® T-8 Purform® jest możliwe po upływie 8 godzin, całkowite związanie następuje po 24-48 godzinach (w zależności od warunków otoczenia i grubości warstwy).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. Do czyszczenia skóry należy używać ściereczek Sika® Cleaning Wipes-100 lub innych odpowiednich do tego celu ściereczek czyszczących.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,

jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaBond® T-8 Purform®
Październik 2026, Wersja 01.01
02051301000000113

SikaBondT-8Purform-pl-PL-(10-2026)-1-1.pdf