

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikagard®-779

PREPARAT DO POWIERZCHNIOWEGO ZABEZPIECZANIA PRZED GRAFFITI

OPIS PRODUKTU

Sikagard®-779 jest ciekłym preparatem na bazie mikro-wosków, do powierzchniowego zabezpieczenia powierzchni przed graffiti. Do stosowania na większości materiałów o powierzchniach gładkich i porowatych. Sikagard®-779 przeznaczony jest do nakładania zarówno ręcznego jak i metodą natrysku.

ZASTOSOWANIA

Do powierzchniowego zabezpieczenia przed graffiti większości powierzchni, zarówno gładkich jak i porowatych, takich jak np. wszelkiego rodzaju kamień, ceramika, tynki ciepłochronne, tynki mineralne, akrylowe, powierzchnie malowane farbami nieorganicznymi, organicznymi, powierzchnie metalowe, z tworzyw sztucznych, drewniane, itp.

Zalecany do zabezpieczenia przed graffiti tynków cienkowarstwowych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Chroni podłoże przed graffiti wykonanym farbami w sprayu, wodoodpornymi markerami, tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią przez okres co najmniej 5 lat
- Zawiera filtr UV, dzięki czemu utrwala kolorystykę powierzchni
- Wysoka dyfuzyjność dla pary wodnej
- Stanowi jednocześnie powłokę konserwującą i ograniczającą dostęp wilgoci do powierzchni
- Bezbarwny, po aplikacji tworzy efekt półmatu
- Łatwo ulega biodegradacji
- Możliwość stosowania w temperaturach od +5°C do +35°C
- Możliwość stosowania na zewnątrz oraz w pomieszczeniach zamkniętych

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Dyspersja woskowa
Pakowanie	Kanister 5 l i 25 l
Wygląd / Barwa	Biała dyspersja wodna, po wyschnięciu półmat
Czas składowania	Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w odpowiednich warunkach najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania	Sikagard®-779 powinien być przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C.
Gęstość	~ 0,99 kg/dm ³
Wartość pH	8 - 9
Zawartość części stałych wagowo	~ 10,5%

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Blacha, ceramika i inne powierzchnie gładkie, nienasiąkliwe	0,12 – 0,18 l/m ²
	Beton, cegła, itp.	0,18 – 0,25 l/m ²
	Piaskowiec, tynk ciepłochronny i inne powierzchnie nasiąkliwe	0,25 – 0,30 l/m ²
Zachowanie podanych powyżej ilości materiału umożliwia uzyskanie powłoki o odpowiedniej grubości, która gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed graffiti.		
Temperatura otoczenia	Minimum +5°C / Maksimum +35°C Optymalnie +10°C - +35°C Wilgotność względna powietrza: maksimum 95%	
Temperatura podłoża	Minimum +5°C / Maksimum +35°C	
Pielęgnacja	Zabezpieczona powierzchnia preparatem Sikagard®-779 wysycha i jest hydrofobowa po 2 godzinach od naniesienia. W tym czasie należy zabezpieczyć powłokę przed zabrudzeniami i opadami. Pełne utwardzenie następuje po 72 godzinach. W czasie wysychania naniesionego materiału muszą być zapewnione minimalne wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej powietrza. Powłoka jest odporna na graffiti po wyschnięciu ostatniej warstwy.	

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Oczyszczyć dokładnie podłoże z graffiti oraz innych zanieczyszczeń, jak kurz, oleje, wosk, itp. Przed przystąpieniem do nanoszenia preparatu Sikagard®-779 zabezpieczyć dokładnie wszelkie powierzchnie, które nie będą zabezpieczane preparatem.

Sikagard®-779 może być nakładany na powierzchnie technologicznie wysezonowane, suche lub matowo wilgotne – nie nanosić środka na mokre podłoża. Zaleca się, aby chłonne podłoża, np. piaskowiec, były suche, gdyż w takich przypadkach aplikacja na wilgotne podłoże może doprowadzić do nadmiernej penetracji preparatu w podłoże – jest to zjawisko niepożądane. Przed aplikacją Sikagard®-779 można wykonać gruntowanie hydrofobizujące.

MIESZANIE

Przed użyciem należy wstrząsnąć intensywnie kanister bądź dokładnie wymieszać preparat w czystym pojemniku.

Stosować wyłącznie jako koncentrat – nie rozcieńczać!

APLIKACJA

Przed nakładaniem preparatu zabezpieczającego zalecane jest wykonanie pola próbnego (o ile to możliwe w mało widocznym miejscu) w celu doboru optymalnego środka do danego podłoża. W przypadku stosowania warstwy zabezpieczającej na podłożu pokrytym powłoką malarską należy upewnić się, czy dana powłoka posiada odpowiednią wytrzymałość umożliwiającą zastosowanie w późniejszym czasie zmywania myjką wysokociśnieniową.

Sikagard®-779 może być наносzony przy użyciu pędzla, natrysku niskociśnieniowego lub natrysku bezpowietrznego. Preparat nanosić wielowarstwowo (od 2 do 5 warstw), w zależności od chłonności podłoża i metody aplikacji do momentu uzyskania założonego zużycia materiału na m² (patrz Zużycie). Kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu warstwy poprzedzającej. Bieżąca warstwa musi być naniesiona w sposób dokładny na całą powierzchnię w jednym, nieprzerwanym cyklu roboczym. Wszelkie niedokładności w naniesieniu materiału na podłoże mogą skutkować trudnościami przy późniejszym usuwaniu graffiti. Ściekający nadmiar preparatu rozprowadzić pędzlem przed zaschnięciem. Uwaga: w przypadku nanoszenia Sikagard®-779 pędzlem lub wałkiem, pracować delikatnie, nie powodując spienienia/napowietrzania środka na powierzchni.

Uwaga! W przypadku podłoży o wysokiej chłonności, jak np. piaskowiec zaleca się odczekanie 24 godz. po wykonaniu pierwszej warstwy, co umożliwi wstępne związanie materiału uniemożliwiające wnikanie materiału z kolejnych warstw w głąb podłoża. Zapewnia to uzyskanie efektu budowania powłoki zabezpieczającej na zewnętrznej powierzchni podłoża.

Wygląd powierzchni

Powłoka Sikagard®-779 po wyschnięciu jest przezroczysta, tworzy efekt półmatu. W zależności od rodzaju podłoża powłoka jest mniej lub bardziej widoczna (niektóre podłoża mogą nabrać ciemniejszego odcienia lub większego połysku). Zalecane jest wykonanie pola próbnego.

O ile to możliwe jako linie odcięcia należy wykorzystywać wszelkie dostępne elementy architektoniczne lub konstrukcyjne (np. gzymsy, bonie, dylatacje, itp.).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i wyposażenie należy od razu po użyciu umyć wodą.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Usuwanie graffiti

Usuwanie graffiti należy wykonać przy użyciu myjki wysokociśnieniowej z funkcją podgrzewania wody. Przed zasadniczym usuwaniem graffiti czyszczoną powierzchnię należy pogrzać, polewając słabym strumieniem wody o temp. +60°C przez 20 do 60 sekund. Następnie stosując wodę o tej samej temperaturze zwiększyć ciśnienie (dostosowując je do wytrzymałości podłoża) i usunąć graffiti, zbliżając dyszę pistoletu na odległość 15÷20 cm od powierzchni.

Ponowna ochrona powierzchni

W związku z faktem, iż przy oczyszczaniu powierzchni z graffiti zmywana jest również warstwa ochronna z Sikagard®-779 konieczne jest ponowne wykonanie nowej warstwy ochronnej. Sposób wykonania warstwy ochronnej na oczyszczonej powierzchni wg sposobu podanego powyżej.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikagard®-779
Marzec 2019, Wersja 01.02
020303010020000059

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sikagard-779-pl-PL-(03-2019)-1-2.pdf