

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Sikalastic® P 690

(dawniej MSeal P 690)

Jednoskładnikowa warstwa wiążąca do asfaltu, połączenie poliakrylanu i bitumu, zawierająca rozpuszczalnik

## OPIS PRODUKTU

Sikalastic® P 690 jest jednoskładnikową powłoką wiążącą na bazie połączenia poliakrylanu i bitumu zawierającą rozpuszczalnik.

## ZASTOSOWANIA

Sikalastic® P 690 jest stosowana tylko i wyłącznie jako warstwa wiążąca między natryskiwaną membranę Sikalastic® M 800 a asfaltem lanym (temperatura układania asfaltu: 220-240 °C).

## CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Zapewnia doskonałe połączenie pomiędzy Sikalastic® M 800 a asfaltem
- Niska lepkość
- Łatwa aplikacja
- Wysoka wydajność

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Bitum poliakrylanowy
Pakowanie	Wiadro 25 kg
Czas składowania	18 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +15 °C do +25 °C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Barwa	Czarna
Gęstość	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość	800 mPas

## INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Od 0,15 do 0,25 kg/m <sup>2</sup> , w zależności od stanu i porowatości podłoża.
Temperatura otoczenia	Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C
Temperatura podłoża	Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C

Temperatura	Minimum	Maksimum
+10 °C	72 godziny	28 dni
+23 °C	48 godzin	28 dni
+30 °C	10 godzin	28 dni

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### MIESZANIE

Sikalastic® P 690 jest materiałem jednoskładnikowym. Po dłuższym składowaniu może dojść do sedymentacji, dlatego należy go dobrze wymieszać przed użyciem. Aby uzyskać jednorodną konsystencję, produkt należy wymieszać za pomocą wolnoobrotowego (ok. 300 obr./min) mieszadła spiralnego lub podobnego urządzenia przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Kilkakrotnie zeszkrobać boki i dno pojemnika, aby zapewnić dokładne wymieszanie.

### APLIKACJA

Sikalastic® P 690 nakładać równomiernie wałkiem. Unikać tworzenia zastoin. Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy podczas aplikacji i przez kolejne 6 godzin. Chronić przed wodą przez co najmniej 6 godzin po ułożeniu.

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.  
ul. Karczunkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415