

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaRoof® Adhesive C-733

Klej kontaktowy do membran dachowych Sikaplan® PVC

OPIS PRODUKTU

SikaRoof® Adhesive C-733 jest jednoskładnikowym, klejem kontaktowym na bazie kauczuku nitrylowego.

ZASTOSOWANIA

SikaRoof® Adhesive C-733 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

Klejenie membran dachowych Sikaplan® PVC do podłoża na krawędziach i w strefach brzegowych.

Odpowiednie podłoża:

- Beton, beton lekki, cegły, tynk
- Płyty OSB, sklejka
- Płyty włókno-cementowe
- Płyty mineralne o odpowiedniej wytrzymałości i przyczepności
- Poliester, twarde i miękkie PVC
- Stal ocynkowana, aluminium, stal z powłoką PVC

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Klejenie do mocnych, szorstkich i czystych podłoży
- Aplikacja pędzlem lub wałkiem
- Końcowa wytrzymałość zależy od warunków podczas aplikacji

APROBATY / CERTYFIKATY

- Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2024/0224 Kleje do membran dachowych Sarnacol® T-660 i Sika® Trocal C-733/SikaRoof® Adhesive C-733

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Rozpuszczalnikowy kauczuk nitrylowy	
Pakowanie	Pojemnik:	5 kg, 20 kg
	Opakowanie jednostkowe:	paleta lub pojedyncze opakowania
Dostępność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.		
Barwa	Żółtawa	
Czas składowania	Produkt składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w odpowiednich warunkach najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.	
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C.	
Gęstość	~0,90 kg/dm ³ (+20 °C)	
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)	77,01 %	

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	~300–500 g/m ² przy klejeniu pasami. Zużycie zależy od szorstkości i chłonności podłoża. Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.
Temperatura otoczenia	Minimum +5 °C
Temperatura podłoża	Minimum +5 °C
Czas wiązania	Pełną przyczepność uzyskuje się zwykle natychmiast po związaniu. Na czas wiązania mają wpływ warunki otoczenia.

INFORMACJE O SYSTEMIE

Kompatybilność	Nie stosować SikaRoof® Adhesive C-733 na następujących podłożach: ▪ Płyty izolacyjne z EPS/XPS ▪ Blacha miedziana ▪ Podłoża bitumiczne Materiały te mogą niekorzystnie wpływać na właściwości produktu.
-----------------------	---

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Kondensacja pary wodnej wpływa negatywnie na przyczepność kleju do podłoża.
- Stosowanie produktów pomocniczych jak kleje, rozpuszczalniki jest możliwe w temperaturze powyżej +5°C. Patrz Karty Informacyjne poszczególnych produktów.
- Specjalne środki bezpieczeństwa są wymagane przy pracach w temperaturze zewnętrznej poniżej +5 °C, co jest określone wymaganiami podanymi w przepisach lokalnych.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Podłoże musi mieć wystarczającą wytrzymałość i przyczepność, aby przenieść siły wynikające ze ssania wiatru.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być odporne na rozpuszczalniki, mocne, czyste, suche, bez oleju, smarów, środków do przygotowania podłoża i luźnych cząstek.
Chłonne podłoża można zagruntować rozcieńczonym klejem.

APLIKACJA

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

Informacje ogólne

SikaRoof® Adhesive C-733 należy ostrożnie wymieszać przed użyciem. Zamykać opakowanie jeśli klej nie jest używany – zapobiega to odparowywaniu rozpuszczalnika i umożliwia zachowanie odpowiedniej konsystencji kleju.

Lepkość kleju SikaRoof® Adhesive C-733 można skorygować poprzez dodanie rozcieńczalnika SikaRoof® Cleaner L-100. Może to być konieczne w przypadku długiego składowania lub pozostawienia otwartego pojemnika z klejem. Wymieszać ostrożnie niewielką ilość SikaRoof® Cleaner L-100 z klejem do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Procedura klejenia

Nanieść klej równomiernie na podłoże przy użyciu wał-

ka. Nie nakładać kleju na powierzchnię większą niż może być pokryta membraną w ciągu jednego dnia. Pozostawić klej do całkowitego wyschnięcia. W przypadku chłonnych podłoży nałożyć dwie warstwy kleju (pierwsza warstwa musi całkowicie wyschnąć przed nałożeniem drugiej).

Klej nanieść równomiernie na spód membrany dachowej (uwaga: nie pokrywać klejem obszarów zgrzewów zakładów). Po wystarczającym odparowaniu kleju (sprawdzenie palcem), ułożyć membranę na kleju na podłożu. Mocno docisnąć membranę za pomocą wałka.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą SikaRoof® Cleaner L-100. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są

ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaRoof® Adhesive C-733
Czerwiec 2025, Wersja 02.01
020945071000000025

SikaRoofAdhesiveC-733-pl-PL-(06-2025)-2-1.pdf