

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikalastic® P 691

(dawniej MSeal P 691)

Jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgoci, rozpuszczalnikowy materiał gruntujący, przeznaczony do stosowania pod i na membrany

OPIS PRODUKTU

Sikalastic® P 691 jest jednoskładnikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci, poliuretanowym materiałem gruntującym zawierającym rozpuszczalniki.

ZASTOSOWANIA

Sikalastic® P 691 przeznaczony jest do stosowania jako materiał gruntujący zwiększający przyczepność membrany.

Może być stosowany przy aplikacji nowej membrany na starą, np. podczas napraw.

Może być również stosowany na starych membranach podczas odnawiania lub naprawy powłoki wierzchniej chroniącej przed promieniowaniem UV.

Sikalastic® P 691 może być również stosowany jako materiał gruntujący na epoksydowych materiałach gruntujących z posypką piaskową przed ułożeniem membrany natryskowej w zastosowaniach, w których membrana jest stale narażona na działanie wody.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Doskonała przyczepność do starych membrany, w szczególności przy zastosowaniach, w których membrana jest stale narażona na działanie wody
- Szybkie wiązanie
- Długi okres czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych powłok
- Niska lepkość
- Niskie zużycie
- Łatwa aplikacja

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Poliuretan
Pakowanie	19,5 kg
Wygląd / Barwa	Przeźroczysta ciecz
Czas składowania	12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Gęstość	1,03 g/cm ³
Lepkość	110 mPas

INFORMACJE O APLIKACJI

Karta Informacyjna Produktu

Sikalastic® P 691

Marzec 2025, Wersja 02.01

02070600000002064

Zużycie	Od 0,05 do 0,1 kg/m ² w zależności od stanu i porowatości podłoża. Podane wartości zużycia mają charakter orientacyjny i mogą być wyższe w przypadku bardzo szorstkich lub porowatych podłoży.		
Temperatura otoczenia	Minimum +5 °C / Maksimum +30 °C		
Wilgotność względna powietrza	Minimum 40 % / Maksimum 90 %		
Punkt rosy	Temperatura podłoża i nieutwardzonego musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy zarówno w czasie nakładania, jak i przynajmniej przez 4 godziny po nałożeniu (w temp. +15 °C).		
Temperatura podłoża	Minimum +5 °C / Maksimum +30 °C		
Czas oczekiwania / Przemalowanie	Temperatura / wilgotność względna	Minimum	Maksimum
	+10 °C / 60 %	2 godziny	36 godzin
	+23 °C / 50 %	1 godzina	24 godziny

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Obowiązkowe szkolenie

Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie przeszkolenie przed przemysłowym lub profesjonalnym użyciem tego produktu. Więcej informacji oraz link do szkolenia można znaleźć na stronie pol.sika.com/pl/purform/reach-pu.html.



INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia, na którą ma być nakładany Sikalastic® P 691, musi być czysta i sucha, bez oleju i smaru oraz wszystkich innych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpłynąć na przyczepność.

APLIKACJA

Sikalastic® P 691 jest materiałem jednoskładnikowym. Przed aplikacją należy go doprowadzić do temperatury od +15 °C do +25 °C.

Wylać wymaganą ilość Sikalastic® P 691 z oryginalnego pojemnika i rozprowadzić ściągaczką gumową w jedną stronę a następnie wykonać przejście powrotne. Nakładać Sikalastic® P 691 w cienkiej warstwie, unikać tworzenia się zastoisk.

Na czas wiązania i utwardzania produktu ma wpływ wilgotność oraz temperatura otoczenia i podłoża. Przy niskiej temperaturze i w warunkach niskiej wilgotności reakcja chemiczna przebiega wolniej, co wydłuża czas utwardzania i czas do nałożenia kolejnej powłoki. Przy dużej wilgotności i w wysokiej temperaturze reakcja chemiczna ulega przyspieszeniu, w związku z czym podane ramy czasowe ulegają odpowiedniemu skróceniu. Jeśli przekroczony został czas do nałożenia kolejnej powłoki, nanieść Sikalastic® P 691 ponownie.

Świeżo ułożony Sikalastic® P 691 chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą, ponieważ pogorszy to przyczepność kolejnej powłoki. Zwrócić uwagę aby przed nałożeniem kolejnej powłoki zawarty w produkcie rozpuszczalnik całkowicie odparował.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i wyposażenie umyć odpowiednim rozpuszczalnikiem (ksylen / MEK / aceton).

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być

podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikalastic® P 691
Marzec 2025, Wersja 02.01
02070600000002064

SikalasticP691-pl-PL-(03-2025)-2-1.pdf

