



ZALECENIA STOSOWANIA

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE POSADZEK SIKAFLOOR® ZA POMOCĄ ŚRODKÓW

CZYSZCZĄCYCH DIVERSEY



05.02.2021 / WERSJA 1.05 / SIKA SERVICES AG / HENRY HEINRICH

1 PRZEDMIOT

Niniejsze zalecenia stosowania opisują „krok po kroku” procedurę czyszczenia i utrzymania posadzek Sikafloor®.



Metody czyszczenia i utrzymania posadzek zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane przez firmę Diversey Europe B.V. Utrecht. Próby czyszczenia przeprowadzono na posadzkach Sikafloor®, ułożonych na płytach lub podłożu betonowym.

2 WPROWADZENIE

Posadzki przemysłowe, rodzaje zanieczyszczeń, wymagania dotyczące higieny itp. różnią się w zależności od gałęzi przemysłu. Przykładowo w przemyśle spożywczym stosowane są inne posadzki i występują inne rodzaje zanieczyszczeń, niż w przypadku przemysłu metalowego czy salonów wystawowych.

Nawet w danej branży istnieje szereg zastosowań, które wymagają różnych metod czyszczenia.

Czynnikiem decydującym czy czyszczenie odbywa się ręcznie czy maszynowo jest zwykle wielkość powierzchni wymagającej czyszczenia.

Wybór metody czyszczenia posadzki zależy od:

- charakteru branży przemysłowej;
- możliwości zastosowania w przypadku danej branży przemysłowej;
- wielkości czyszczonej powierzchni;
- stanu posadzki;
- rodzaju zanieczyszczeń;
- poziomu zanieczyszczenia;
- dostępności powierzchni do czyszczenia;
- wymagań w zakresie higieny.

3 ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Dobór środka czyszczącego i metody czyszczenia zależy głównie od charakteru zanieczyszczenia. Zasadniczo, do czyszczenia posadzek mogą być stosowane wszystkie alkaliczne środki czyszczące, niezależnie od tego, czy są one oparte na wodorotlenku sodu czy potasu. Dodatki w postaci środków powierzchniowo czynnych i podchlorynu zwykle nie mają żadnego negatywnego wpływu na posadzki systemu Sikafloor®.

Do usuwania kamienia wapiennego, mogą być stosowane na przykład kwas chlorowodorowy lub kwas octowy (maks. 10%). Niezbędne jest jednak późniejsze spłukanie posadzki czystą wodą.

Stosowanie środków czyszczących zawierających wysokie stężenie amoniaku lub kwasu azotowego może prowadzić do zmatowienia lub powstawania przebarwień posadzki, ale nie powoduje uszkodzeń posadzki.

Posadzki Sikafloor® z żywic metakrylowych są wrażliwe na działanie alkoholi. Należy również zachować ostrożność, w przypadku wszystkich rozpuszczalników organicznych, stosowanych często lub w wysokim stężeniu. Nie należy stosować węglowodorów aromatycznych i homogenizowanych.

4 WYPOSAŻENIE

Coraz częściej do czyszczenia na mokro dużych powierzchni wykorzystywane są maszyny szorująco-zbierające. Zastępują czasochłonne zmywanie posadзки na mokro za pomocą wiadra i wyciskania mopa lub szorowania na mokro za pomocą maszyn tarczowych i odkurzaczy zbierających brudną wodę.

Rodzaje maszyn szorująco-zbierających:

- maszyny prowadzone przez operatora,
- maszyny z operatorem stojącym (stand-in),
- maszyny samojezdne z fotelem dla operatora.


Maszyny czyszczące dostępne są w różnych rozmiarach, poziomach cenowych, oferując również różnorodny wybór opcji dodatkowych.

Sz szczególnie przydatne okazały się maszyny tarczowe o trzech przeciwbieżnych dyskach. Ciągła zmiana kąta nachylenia każdej tarczy i każdej szczotki pozwala na czyszczenie wszystkich nierównych powierzchni i posadzek z głębszą strukturą ze wszystkich stron, a nie tylko z dwóch, jak w technice konwencjonalnej.

Do czyszczenia posadzek zaleca się urządzenia z dyskiem obrotowym. Urządzenia te mają regulowaną wysokość, umożliwiając uzyskanie optymalnych rezultatów, które osiąga się poprzez dostosowanie wysokości do chropowatości czyszczonego podłoża.

Prawidłowo uszczelnione i nieuszkodzone powierzchnie posadzek są odporne na czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze ok. 100 - 130 barów). Rzeczywiste ciśnienie strumienia wody na posadzce zależy oczywiście od ustawionego kształtu strumienia, odległości od czyszczonej powierzchni i zwykle jest znacznie niższe niż ciśnienie robocze. Należy zachować ostrożność przy krawędziach i spoinach!

5 PROCEDURA CZYSZCZENIA



Przygotowanie i stosowanie programu czyszczenia i utrzymania posadčki systemu Sikafloor® firmy Sika zapewni długoletnią wysoką jakość i funkcjonalność posadčki.

Po wykonaniu posadčki i jej utwardzeniu, przed rozpoczęciem użytkowania, posadčkę należy umyć przy pomocy odpowiednich środków i narzędzi przeznaczonych do czyszczenia posadzek.

5.1 CZYSZCZENIE WSTĘPNE

Przed rozpoczęciem mycia należy zamieść całą powierzchnię, aby usunąć wszystkie luźne zanieczyszczenia.

Ocenić wizualnie czy na posadzce są plamy oleju, ślady butów lub opon wózków widłowych. Aby łatwiej je usunąć nanieść na zanieczyszczone miejsca, przemysłowe środki czyszczące rozcieńczone w wodzie i pozostawić na 5 do 10 minut.

Powierzchnia posadzki musi być myta za pomocą łagodnych lub mocniejszych zasadowych środków czyszczących. Zastosowany sprzęt oraz metody mycia zależą od wielkości powierzchni i dostępnej siły roboczej. W pomieszczeniach o wysokich wymaganiach czystości posadzka powinna być czyszczona przez profesjonalną firmę czyszczącą. Jej przedstawiciele powinni mieć wiedzę i doświadczenie tak, aby zawsze prawidłowo konserwować posadzkę Sikafloor®.

Ocena przed użytkowaniem:

Przed użytkowaniem należy ocenić czy posadzka jest oczyszczona zgodnie z wymaganiami i czy wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte.

5.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zachować ostrożność przy ustawianiu wyposażenia (regałów, mebli, itp.) na wykonanej posadzce, aby ograniczyć możliwość jej uszkodzenia czy zadrapania. Również przesuwanie ciężkich przedmiotów może powodować uszkodzenia powierzchni. Wózki widłowe powinny być kierowane ostrożnie, aby unikać pozostawiania na posadzce śladów opon.

Konserwacja w trakcie użytkowania posadzki:

Stosowanie właściwego programu czyszczenia i konserwacji posadzki pozwoli na utrzymanie posadzki w dobrym stanie. W przypadku posadzek o wysokim połysku możliwe jest zastosowanie akrylowej powłoki ochronnej, która poprawia odporność i wytrzymałość powierzchni, umożliwia usuwanie rys i plam, poprawia właściwości antypoślizgowe posadzki utrzymując wysoki połysk powierzchni.

Posadzka z powłoką ochronną wymaga regularnego mycia przy użyciu neutralnych lub łagodnych, zasadowych środków czyszczących zależnie od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

Zużytą lub uszkodzoną powłokę ochronną można uzupełnić poprzez nałożenie nowej warstwy powłoki. Jeżeli takie uzupełnienia będą wykonywane, czasami może być konieczne całkowite usunięcie powłoki ochronnej i wykonanie nowej warstwy na całej powierzchni posadzki.

Plamy:

Wszelkie plamy, zacieki, zachlapania należy usuwać natychmiast po ich powstaniu, nie tylko ze względu na ochronę zdrowia, ale pozwala to także utrzymać estetyczny wygląd posadzki. Po usunięciu plamy cała posadzka powinna zostać umyta, przy pomocy zwykle stosowanych środków czyszczących. Jeżeli na posadzce była stosowana dodatkowa powłoka ochronna należy ocenić jej stan. Jeżeli została usunięta należy zastosować ją ponownie tak szybko jak to możliwe.

Pamiętaj:

Umyj posadzkę przed rozpoczęciem użytkowania.

- Uważaj podczas montażu wyposażenia itd..
- Stosuj dodatkową powłokę ochronną nadającą połysk.
- Regularnie myj posadzkę odpowiednimi środkami czystości, w razie potrzeby stosując właściwy sprzęt.
- Usuwać plamy, zacieki, zachlapania.

Stosowanie powyższych warunków pozwoli na utrzymanie posadzki systemu Sikafloor® w dobrym stanie nawet podczas jej intensywnego użytkowania.

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach czyszczenia i utrzymania posadzki, Kartach Informacyjnych produktów, instrukcjach czyszczenia, prosimy o kontakt z firmą Diversey.

6 JAK KORZYSTAĆ Z KART METOD CZYSZCZENIA DIVERSEY?



Ścieranie kurzu mopem metoda przydatna do usuwania kurzu i luźnych zanieczyszczeń za pomocą suchych lub mokrych, szmatek jednorazowych.



Zmywanie na mokro ręczna metoda usuwania lekko przyklejonych zanieczyszczeń za pomocą wody i środków czyszczących.



Szorowanie na mokro i odkurzanie na mokro (metoda pośrednia) mechaniczna i chemiczna metoda usuwania przylegających zanieczyszczeń. Brudny roztwór jest usuwany odkurzaczem do pracy na mokro.

Wstępne zabiegi		Codzienne czyszczenie		Okresowe czyszczenie		Gruntowne czyszczenie	
Metoda	Produkt	Metoda	Produkt	Metoda	Produkt	Metoda	Produkt
żadna		Ścieranie kurzu mopem <i>Wyposażenie:</i> TASKI Lamello TASKI FlorZip Zmywanie na mokro metoda bezpośrednia <i>Wyposażenie:</i> system mopów Szorowanie i osuszanie metoda bezpośrednia <i>Wyposażenie:</i> czerwony lub contact pad	żaden Jontec 300 ♦ 0.5-3% Jontec Best ♦ 1-5%	Utrzymanie czystości system TASKI omni <i>Wyposażenie:</i> czerwony pad Okresowe czyszczenie system TASKI omni <i>Wyposażenie:</i> czerwony pad	JD OmniSpray ♦ 100% JD OmniStrip ♦ 50%	Szorowanie na mokro i odkurzanie na mokro metoda pośrednia <i>Maszyna:</i> automat szorująco-zbierający lub maszyna jednotarczowa i odkurzacz do pracy na mokro <i>Wyposażenie:</i> niebieski pad	Jontec Forward ♦ 5% Jontec Best ♦ 5%
Powłoka <i>Wyposażenie:</i> np. aplikator	Jontec ESD ♦ 100%	Ścieranie kurzu mopem <i>Wyposażenie:</i> suchy mop z mikrofibry Zmywanie na mokro metoda bezpośrednia <i>Wyposażenie:</i> system mopów Szorowanie i osuszanie metoda bezpośrednia <i>Wyposażenie:</i> biały pad	żaden Jontec Destat ♦ 7% Jontec Destat ♦ 3.5%	Usuwanie powłok metoda pośrednia <i>Maszyna:</i> automat szorująco-zbierający lub maszyna jednotarczowa i odkurzacz do pracy na mokro <i>Wyposażenie:</i> niebieski pad i nakładanie nowych powłok <i>Wyposażenie:</i> np. aplikator	Jontec Destat ♦ 7% Jontec ESD ♦ 100%	Szorowanie na mokro i odkurzanie na mokro metoda pośrednia <i>Maszyna:</i> automat szorująco-zbierający lub maszyna jednotarczowa i odkurzacz do pracy na mokro <i>Wyposażenie:</i> niebieski pad	Jontec No1 ♦ 10%



Szorowanie i osuszanie metoda jednoczesnego szorowania i usuwania zanieczyszczonego roztworu.



Usuwanie powłok (metoda pośrednia) mechaniczna i chemiczna procedura usuwania starych powłok na posadzkach. Po upływie czasu oczekiwania zanieczyszczony roztwór jest usuwany za pomocą odkurzacza.

Zalecenia stosowania

Polski

Czyszczenie i utrzymanie posadzek Sikafloor&Diversey Posadzki

05.02. 2021, 1.05

Nr dokumentu: 850 9406

