

## KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU

## Sikafloor® MultiFlex PB-37

Antypoślizgowy, twardo-elastyczny, poliuretanowy system posadzkowy

**OPIS PRODUKTU**

Sikafloor® MultiFlex PB-37 jest antypoślizgowym, twardo-elastycznym poliuretanowym systemem posadzkowym. Jest elementem systemu posadzek Sikafloor® MultiFlex.

**ZASTOSOWANIA**

Sikafloor® MultiFlex PB-37 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

System Sikafloor® MultiFlex PB-37 przeznaczony jest do stosowania w obiektach przemysłowych takich jak:

- Parkingi
- Przemysł motoryzacyjny
- Centra logistyczne i magazyny

Uwaga:

System Sikafloor® MultiFlex PB-37 może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń.

**INFORMACJE O SYSTEMIE**

Struktura systemu	Warstwa	Produkt
	1. Gruntowanie	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-156 Sikafloor®-161 Sikafloor®-1590 Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika aby dobrać odpowiedni materiał gruntujący do projektu.
	2. Warstwa bazowa	Sikafloor® BC 375 N wypełniony 1 : 0,3 wag. piaskiem kwarcowym (0,1–0,3 mm)
	3. Warstwa doszczelniająca	Sikafloor® BC 375 N
Baza chemiczna	Poliuretan	
Wygląd	Antypoślizgowe, matowe wykończenie	

<b>Barwa</b>	System dostępny w różnych odcieniach kolorystycznych. Dostępność kolorów zależna jest od aktualnego cennika.		
--------------	---	--	--

<b>Grubość nominalna</b>	~2,0 mm		
--------------------------	---------	--	--

## INFORMACJE TECHNICZNE

<b>Wytrzymałość na odrywanie</b>	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
----------------------------------	-----------	-----------

<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa B <sub>fi</sub> -s1	(EN 13501-1)
-------------------------	---------------------------	--------------

## INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Warstwa	Produkt	Zużycie
	Gruntowanie	Sikafloor®-150	1-2 x 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>
		Sikafloor®-151	
		Sikafloor®-156	
		Sikafloor®-161	
		Sikafloor®-1590	
	Wyrównanie	Sikafloor®-150	Zgodnie z Kartami Informacyjnymi
		Sikafloor®-151	
		Sikafloor®-156	
		Sikafloor®-161	
		Sikafloor®-1590	
	Warstwa bazowa	Sikafloor® BC 375 N	1 x 1,0 kg/m <sup>2</sup>
		wypełniony 1 : 0,3 wag. piaskiem kwarcowym (0,1-0,3 mm) posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym (0,3-0,8 mm)	1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Warstwa doszczelniająca	Sikafloor® BC 375 N	1 x 0,7 kg/m <sup>2</sup>

### Czas oczekiwania / Przemalowanie

W przypadku stosowania Sikafloor®-1590 należy zapoznać się z Kartą Informacyjną produktu aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czasu oczekiwania.

Przed aplikacją Sikafloor® BC 375 N na warstwę gruntującą należy odczekać:

Temperatura	Minimum	Maksimum
+10 °C	17 godzin	4 dni
+20 °C	9 godzin	2 dni
+30 °C	7 godzin	1 dzień

Przed aplikacją Sikafloor® BC 375 N na Sikafloor® BC 375 N należy odczekać:

Temperatura	Minimum	Maksimum
+10 °C	24 godziny	3 dni
+20 °C	12 godzin	48 godzin
+30 °C	8 godzin	36 godzin

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej.

Możliwość obciążenia	Temperatura	Ruch pieszy	Lekki ruch	Pełne utwardzenie
	+10 °C	72 godziny	6 dni	10 dni
	+20 °C	24 godziny	4 dni	7 dni
	+30 °C	18 godzin	2 dni	5 dni

Uwaga: Podane czasy obowiązują od nałożenia ostatniej warstwy systemu. Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## DODATKOWE DOKUMENTY

Zalecenia stosowania:

- "Ocena stanu technicznego i przygotowanie podłoża pod systemy posadzkowe"
- "Przygotowanie materiałów i aplikacja systemów posadzkowych Sika"

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

**Sika Poland Sp. z o.o.**  
ul. Karczunkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415