

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU

Sikafloor® MultiDur EB-10 PL

Antypoślizgowa, barwna, posadzka epoksydowa

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® MultiDur EB-10 PL jest antypoślizgowym, barwnym, sztywnym, epoksydowym systemem posadzkowym przeznaczonym do stosowania w obszarach obciążonych ruchem i narażonych na normalne obciążenia mechaniczne.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® MultiDur EB-10 PL jest przeznaczony do stosowania w budynkach mieszkalnych, szkołach, budynkach użyteczności publicznej (z wyłączeniem parkingów centrów handlowych) w obszarach, takich jak:

- parkingi, ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe (z wyłączeniem ramp),
- suche i mokre pomieszczenia techniczne.

Sikafloor® MultiDur EB-10 PL może być również stosowany w halach magazynowych i produkcyjnych przy lekkich obciążeniach mechanicznych w obszarach, takich jak:

- obszary produkcyjne,
- suche i mokre pomieszczenia techniczne,
- hole, szatnie itp.

Uwaga:

- System przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.
- System przeznaczony jest do stosowania tylko wewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Słaby zapach
- Niska emisja lotnych związków organicznych (LZO)
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Dobra odporność na określone substancje chemiczne
- Dobra antypoślizgowość
- Łatwe utrzymanie
- Bezspoinowa

APROBATY / CERTYFIKATY

- Reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1, Sikafloor® MultiDur EB-10 PL, ITB, raport klasyfikacyjny nr 01021.2/25/R267NZP

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	Warstwa	Produkt
	Gruntowanie	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Posypka piaskiem kwarcowym (0,2–0,8 mm lub 0,4-0,8 mm) Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika aby dobrać odpowiedni materiał gruntujący do projektu.
	Warstwa pośrednia	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-264 Plus Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym (0,2–0,8 mm lub 0,4-0,8 mm)
	Powłoka wierzchnia	Sikafloor®-264 Plus
Baza chemiczna	Epoksyd	
Wygląd	Wykończenie antypoślizgowe, błyszczące	
Barwa	System dostępny w różnych odcieniach kolorystycznych	
Grubość nominalna	~1,5 mm	

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na odrywanie	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
Reakcja na ogień	Klasa B _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Odporność chemiczna	Laboratoryjnie określono odporność na wiele substancji chemicznych. Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.	
Właściwości antypoślizgowe	R10/R11	(DIN EN 16165)

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Warstwa	Produkt	Zużycie
	Gruntowanie	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Posypka piaskiem kwarcowym (0,2–0,8 mm lub 0,4-0,8 mm) ~1 kg/m ²	1-2 × 0,3-0,5 kg/m ²
	Warstwa pośrednia	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-264 Plus Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym (0,2–0,8 mm lub 0,4-0,8 mm)	1 x 0,5-0,7 kg/m ²
	Powłoka wierzchnia	Sikafloor®-264 Plus	1 × 0,6–0,7 kg/m ²

Opcjonalnie:

Warstwa	Produkt	Zużycie
Gruntowanie	Sikafloor®-150	1 x 0,5-0,7 kg/m ²
	Sikafloor®-150 Plus	
	Sikafloor®-151	
	Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym (0,2–0,8 mm lub 0,4-0,8 mm)	
Powłoka wierzchnia	Sikafloor®-264 Plus	1 x 0,6–0,7 kg/m ²

Uwaga: Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia.

Temperatura otoczenia	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+15 °C

Wilgotność względna powietrza	< 70 %
-------------------------------	--------

Punkt rosy	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.
------------	---

Temperatura podłoża	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+15 °C

Wilgotność podłoża	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.
--------------------	---

Czas oczekiwania / Przemalowanie	Przed aplikacją Sikafloor®-264 Plus na materiał gruntujący z posypką należy odczekać:		
	Temperatura	Minimum	Maksimum
	+15 °C	17 godzin	3 dni
	+20 °C	9 godzin	48 godzin

	Temperatura	Minimum	Maksimum
	+15 °C	17 godzin	3 dni
	+20 °C	9 godzin	48 godzin
	+30 °C	7 godzin	24 godziny

Przed aplikacją Sikafloor®-264 Plus na Sikafloor®-264 Plus należy odczekać:

	Temperatura	Minimum	Maksimum
	+15 °C	30 godzin	48 godzin
	+20 °C	24 godziny	30 godzin
	+30 °C	16 godzin	24 godziny

Uwaga: Podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od warunków zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia.

Możliwość obciążenia	Temperatura	Ruch pieszcy	Lekki ruch	Pełne utwardzenie
	+15 °C	30 godzin	6 dni	10 dni
	+20 °C	24 godzin	4 dni	7 dni
	+30 °C	16 godzin	2 dni	5 dni

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia, szczególnie temperatury i wilgotności względnej.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Zalecenia stosowania:

- Ocena stanu technicznego i przygotowanie podłoża pod systemy posadzkowe Sika
- Przygotowanie materiałów i aplikacja systemów posadzkowych Sika

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Systemu
Sikafloor® MultiDur EB-10 PL
Październik 2025, Wersja 01.01
020811900000245284

SikafloorMultiDurEB-10PL-pl-PL-(10-2025)-1-1.pdf

