

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU

Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Gładka, barwna posadzka epoksydowa

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® MultiDur ES-26 N jest samozagładzającym, barwnym, epoksydowym, sztywnym systemem posadzkowym przeznaczonym do wykonywania wytrzymałych, bezspoinowych, łatwych w utrzymaniu posadzek, o wykończeniu z połyskiem.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® MultiDur ES-26 N przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

System Sikafloor® MultiDur ES-26 N może być stosowany w budynkach przemysłowych takich jak:

- zaplecza logistyczne i magazyny
- zakłady produkcyjne i warsztaty
- budynki przemysłowe

Uwaga:

- System Sikafloor® MultiDur ES-26 N może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń.

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	Warstwa	Produkt
	Gruntowanie	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-156 Sikafloor®-161 Sikafloor®-1590 Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika aby dobrać odpowiedni materiał gruntujący do projektu
	Warstwa użytkowa	Sikafloor®-264 N
Baza chemiczna	Epoksyd	
Wygląd	Gładkie, błyszczące wykończenie	

Barwa Kolor utwardzonej posadzki _____ Dostępna w różnych kolorach _____
Dostępność kolorów zależna jest od aktualnego cennika.

Grubość nominalna 1,5 mm do 3 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na odrywanie $\geq 1,5$ MPa (EN 1542)

Reakcja na ogień Klasa B_{fl}-s1 (EN 13501-1)

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Warstwa	Produkt	Zużycie
	Gruntowanie	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-156 Sikafloor®-161 Sikafloor®-1590	1-2 x ~0,3–0,5 kg/m ²
	Wartswa użytkowa	Sikafloor®-264 N wypełniony do 1 : 1 piaskiem kwarcowym (0,1–0,3 mm)	1,6-1,9 kg/m ² na mm

Uwaga: Podano wartości teoretyczne, rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia.

Temperatura otoczenia
Maksimum +30 °C
Minimum +10 °C

Wilgotność względna powietrza Maksimum 80 %

Punkt rosy Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

Temperatura podłoża
Maksimum +30 °C
Minimum +10 °C

Wilgotność podłoża Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

Czas oczekiwania / Przemalowanie W przypadku stosowania Sikafloor®-1590 należy zapoznać się z Kartą Informacyjną Produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat czasu oczekiwania.

Przed aplikacją Sikafloor®-264 N na Sikafloor®-150/-151/-156/-161 należy odczekać:

Temperatura	Minimum	Maksimum
+10 °C	~17 godzin	~3 dni
+20 °C	~9 godzin	~48 godzin
+30 °C	~7 godzin	~24 godziny

Przed aplikacją Sikafloor®-264 N na Sikafloor®-150 lub Sikafloor®-151 + Sikafloor®-54 Booster należy odczekać:

Temperatura podłoża	Minimum	Maksimum
+10 °C	13 godzin	2 dni
+20 °C	4 godziny	1 dzień

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej.

Możliwość obciążenia

Temperatura

Ruch pieszcy

Lekkie obciążenie

Pełne utwardzenie

+10 °C

~30 godzin

~6 dni

~10 dni

+20 °C

~24 godziny

~4 dni

~7 dni

+30 °C

~16 godzin

~2 dni

~5 dni

Uwaga: Podane czasy obowiązują od nałożenia ostatniej warstwy systemu. Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Jakość i przygotowanie podłoża

Zalecenia stosowania "Ocena stanu technicznego i przygotowanie podłoża pod systemy posadzkowe".

Instrukcja aplikacji

Zalecenia stosowania "Przygotowanie materiałów i aplikacja systemów posadzkowych Sika".

Konserwacja

Zalecenia stosowania "Czyszczenie i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomocą środków czyszczących Diversey".

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl

BDO 000015415

Karta Informacyjna Systemu

Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Marzec 2023, Wersja 01.01

020811900000000208

SikafloorMultiDurES-26N-pl-PL-(03-2023)-1-1.pdf