

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU

Sikafloor® HardTop CS-56 ColourSeal

Cementowy, szybko twardniejący, dodatkowo uszczelniony jastrych o wysokiej wytrzymałości przeznaczony do wyrównywania i napraw posadzek

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® HardTop CS-56 ColourSeal jest cementowym, szybko twardniejącym, dodatkowo uszczelnionym jastrychem o wysokiej wytrzymałości przeznaczonym do wyrównywania i napraw posadzek przemysłowych. Zapewnia łatwy w utrzymaniu jastrych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej z kolorową powłoką impregnującą ograniczającą wnikanie cieczy takich jak smary, oleje i woda.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® HardTop CS-56 ColourSeal przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

Sikafloor® HardTop CS-56 ColourSeal przeznaczony jest do stosowania w obiektach takich jak:

- parkingi,
- zaplecza logistyczne i magazyny,
- zakłady produkcyjne i warsztaty.

Uwaga:

Sikafloor® HardTop CS-56 ColourSeal jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	Warstwa	Produkt
	1. Warstwa szczipna	SikaScreed®-20 EBB
	2. Jastrych	SikaScreed® HardTop-60
	3. Powłoka doszczelniająca	Sikagard®-916 Hybrid
Wygląd	Gładkie wykończenie	
Barwa	Szary platynowy, szary łupkowy Dostępność kolorów zależna jest od aktualnego cennika.	

Minimalna grubość	Jastrychy związane i naprawy	8 mm
	Jastrychy niezwiązane i naprawy	40 mm
	Jastrychy pływające	40 mm
Minimalna grubość jastrychu pływającego zależy od następujących czynników:		
▪ obciążenie i sposób użytkowania podłogi ▪ obecność ogrzewania podłogowego.		
Wskazana minimalna grubość dotyczy nieogrzewanych i lekko obciążonych podłóg.		

INFORMACJE TECHNICZNE

Odporność na ścieranie	A6	$\leq 6 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$	Böhme	(EN 13892-3)
	Podana wartość odnosi się do SikaScreed® HardTop-60. Powłoka uszczelniająca nie zapewnia dodatkowej odporności.			
Wytrzymałość na ściskanie	<u>Czas</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Wartość</u>	(EN 196-1)
	24 godziny	+20 °C	$\geq 35 \text{ MPa}$	
	28 dni	+20 °C	$\geq 60 \text{ MPa}$	
	Podana wartość odnosi się do SikaScreed® HardTop-60.			
Wytrzymałość na zginanie	<u>Czas</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Wartość</u>	(EN 196-1)
	28 dni	+20 °C	$\geq 7 \text{ MPa}$	
	Podana wartość odnosi się do SikaScreed® HardTop-60.			
Temperatura użytkowania	Maksimum		+45 °C	

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Warstwa szczepna	SikaScreed®-20 EBB	0,6–1,0 kg/m ²
	Jastrych	SikaScreed® HardTop-60	2,05 kg/m ² na mm
	Powłoka doszczelniająca	Sikagard®-916 Hybrid	0,3 kg/m ² (całkowite dla 2 warstw)
Uwaga: Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe lub niższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia.			
Temperatura otoczenia	Maksimum	+30 °C	
	Minimum	+10 °C	
Wilgotność względna powietrza	Maksimum	70 %	
	Minimum	20 %	
Punkt rosy	Uwaga na kondensację. Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału, aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni. Niskie temperatury i wysoka wilgotność zwiększają ryzyko wystąpienia wykwitów.		
Temperatura podłoża	Maksimum	+25 °C	
	Minimum	+10 °C	
Czas oczekiwania / Przemalowanie	Odczekać aż SikaScreed® HardTop-60 osiągnie wilgotność ≤ 4% wagowo, a następnie nanieść Sikagard®-916 Hybrid. Szczegóły w Karcie Informacyjnej produktu Sikagard®-916 Hybrid.		

Możliwość obciążenia	Temperatura	Suchy w dotyku	Lekki ruch	Pełne utwardzenie
	+20 °C	5 godzin	48 godzin	7 dni

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.
Czas składowania	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.
Warunki składowania	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Karty Informacyjne produktów
- Zalecenia stosowania systemów szybkowiązujących jastrychów SikaScreed® HardTop- 60/-70
- Zalecenia stosowania "Ocena stanu technicznego i przygotowanie podłoża pod systemy posadzkowe".
- Zalecenia stosowania "Przygotowanie materiałów i aplikacja systemów posadzkowych Sika".
- Zalecenia stosowania "Czyszczenie i utrzymanie posadzek Sikafloor

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SikafloorHardTopCS-56ColourSeal-pl-PL-(01-2026)-2-1.pdf

Karta Informacyjna Systemu
Sikafloor® HardTop CS-56 ColourSeal
Styczeń 2026, Wersja 02.01
020815900000000004

